

**INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)**


(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : F28D 20/02, A47G 23/04, A41D 13/00		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/53264
			(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 26. November 1998 (26.11.98)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP98/01956		(74) Anwälte: MÜLLER, Enno usw.; Corneliusstrasse 45, D-42329 Wuppertal (DE).	
(22) Internationales Anmeldedatum: 3. April 1998 (03.04.98)			
(30) Prioritätsdaten:		(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, GW, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).	
197 21 270.0 21. Mai 1997 (21.05.97) DE			
198 05 028.3 9. Februar 1998 (09.02.98) DE			
198 13 562.9 27. März 1998 (27.03.98) DE			
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SCHÜMANN SASOL GMBH & CO. KG [DE/DE]; Worthdamm 13-27, D-20457 Hamburg (DE). HABERSCHUSS SYSTEMWÄRME GMBH [DE/DE]; Gewerbeparkring 3, D-15517 Fürstenwalde (DE).			
(72) Erfinder; und		Veröffentlicht	
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FIEBACK, Klaus [DE/DE]; Herbert-Tschäpe-Strasse 53, D-10369 Berlin (DE). MATTHÄI, Michael [DE/DE]; Matthias-Claudius-Strasse 57, D-24558 Henstedt-Ulzburg (DE). HABERSCHUSS, Toni [DE/DE]; Silberberger Strasse 18, D-15526 Bad Saarow (DE). REINSHAGEN, Wolfgang [DE/DE]; Nachrodter Strasse 36, D-58769 Nachrodt-Wiblingwerde (DE).		Mit internationalem Recherchenbericht.	

(54) Title: LATENT HEAT BODY

(54) Bezeichnung: LATENTWÄRMEKÖRPER

(57) Abstract

The invention relates to a latent heat body comprising a paraffin-based storage material accommodated in a carrier material provided with recesses, wherein the carrier material is composed of individual elements, wherein capillary-type recesses are provided for the latent heat storage material between the elements of said carrier material. According to the invention, the latent heat body can contain a plurality of defined latent heat bodies which can be surrounded by a common sheath and the latent heat body contains a microwave-active substance. The invention also relates to a corresponding production method for said bodies.



(57) Zusammenfassung

Die Erfindung bezieht sich auf einen Latentwärmekörper (1) mit in einem Aufnahmebereiche aufweisenden Trägermaterial (2) aufgenommenen Latentwärmespeichermaterial auf Paraffinbasis, bei dem das Trägermaterial (2) aus einzelnen Trägermaterialelementen zusammengesetzt ist, wobei jedenfalls zwischen den Trägermaterialelementen kapillarartige Aufnahmebereiche für das Latentwärmespeichermaterial ausgebildet sind. Die Erfindung schlägt weiterhin vor, daß der Latentwärmekörper (1) eine Anzahl abgegrenzter Latentwärmekörperchen enthalten kann, die von einer gemeinsamen Umhüllung umgeben sein können, und daß der Latentwärmekörper (1) einen mikrowellenaktiven Stoff beinhaltet. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung entsprechender Latentwärmekörper (1).

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshon	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

00001 Latentwärmekörper

00002

00003 Die Erfindung betrifft einen Latentwärmekörper mit in
00004 einem kapillarartige Aufnahmeräume aufweisenden Träger-
00005 material aufgenommenem Latentwärmespeichermaterial auf
00006 Paraffinbasis, wobei das Trägermaterial aus einem orga-
00007 nischen Kunststoff- oder Naturmaterial besteht.

00008

00009 Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 84 08 966 ist ein
00010 poriges Schaumstoffmaterial als Trägermaterial bekannt.
00011 Bei diesem Schaumstoffmaterial ist jedoch keine auch im
00012 erwärmten Zustand des Latentwärmespeichermaterials ge-
00013 wünschte Strukturfestigkeit zu erreichen. Überdies ist
00014 das porige Schaumstoffmaterial nicht ohne weiteres mit
00015 dem Latentwärmespeichermaterial zu tränken. Es müssen
00016 besondere Maßnahmen wie Quetschen ergriffen werden.

00017

00018 Hiervon ausgehend beschäftigt sich die Erfindung mit
00019 der technischen Problematik, einen Latentwärmekörper
00020 anzugeben, der bei einfacher Herstellbarkeit hoch wirk-
00021 sam ist, d. h. ein hohes Wärmespeichervermögen aufweist
00022 und zugleich auch im erwärmten Zustand eine ausreichen-
00023 de Strukturfestigkeit aufweist. Es ist auch angestrebt,
00024 daß das Trägermaterial sich möglichst selbsttätig mit
00025 dem Latentwärmespeichermaterial füllt bzw. dieses auf-
00026 saugt. Auch ist von Bedeutung, schon aufgrund der Eigen-
00027 schaften des Trägermaterials ein hohes Rückhaltevermö-
00028 gen bezüglich des Latentwärmespeichermaterials zu errei-
00029 chen.

00030

00031 Diese technische Problematik ist zunächst und im wesent-
00032 lichen beim Gegenstand des Anspruches 1 gelöst, wobei
00033 darauf abgestellt ist, daß das Trägermaterial aus ein-
00034 zeln für sich strukturfesten oder im Verbund mit dem
00035 Latentwärmespeichermaterial zur Strukturfestigkeit

BESTÄTIGUNGSKOPIE

00036 führenden Trägermaterialelementen beispielsweise durch
00037 Verkleben zusammengesetzt ist.

00038

00039 Für die Erfindung ist dabei von Bedeutung, daß zwischen
00040 den Trägermaterialelementen auch in Abwesenheit von
00041 Latentwärmespeichermaterial ein Zusammenhalt besteht,
00042 so daß es sich bei dem Trägermaterial um ein oder mehre-
00043 re Gebilde aus jeweils einer Vielzahl von zusammenhän-
00044 genden Trägermaterialelementen handelt. Die Trägermate-
00045 rialelemente sind erfindungsgemäß in der Weise zusammen-
00046 gesetzt, daß zwischen ihnen kapillare Aufnahmeräume für
00047 das Latentwärmespeichermaterial ausgebildet sind, die
00048 eine spaltartige Form aufweisen können. Die vorbeschrie-
00049 benen kapillaren Aufnahmeräume ermöglichen aufgrund
00050 ihrer kapillaren Zugwirkung auf ein Fluid ein weitge-
00051 hend selbsttätiges Auffüllen bzw. Aufsaugen des Fluids
00052 durch das Trägermaterial sowie ein hohes Rückhaltevermö-
00053 gen desselben. Diese Wirkung wird für den erfindungsge-
00054 mäßigen Latentwärmekörper dadurch vorteilhaft angewendet,
00055 daß das vorgeschlagene Latentwärmespeichermaterial auf
00056 Paraffinbasis, dem einzelne oder mehrere der in dieser
00057 Anmeldung angegebenen Zusätze beigegeben sein können,
00058 durch Erwärmung soweit verflüssigt wird, bis das selbst-
00059 ständige Aufsaugen zu beobachten ist. Vorzugsweise kann
00060 das Latentwärmespeichermaterial dabei bis auf eine
00061 Temperatur erwärmt werden, die oberhalb der höchsten
00062 Schmelztemperatur der einzelnen darin enthaltenen Paraf-
00063 fine und Zusätze liegt. Das Latentwärmespeichermaterial
00064 wird dadurch so stark verflüssigt, daß es bis zur voll-
00065 ständigen Sättigung des Trägermaterials von diesem
00066 selbstständig aufgenommen werden kann. Aus dieser Wir-
00067 kungsweise ergibt sich der Vorteil, daß auf aufwendige
00068 und daher kostenintensive technologische Verfahrens-
00069 schritte unter hoher, insbesondere mechanischer Energie-
00070 zufuhr verzichtet werden kann.

00071 Die zu einem festen Verbund der Trägermaterialelemente
00072 untereinander führende Zusammensetzung ist zugleich
00073 geeignet, eine Größe der zwischen den Trägermaterialele-
00074 menten verbleibenden Aufnahmeräume einzustellen und die
00075 gewünschte Strukturfestigkeit zu beeinflussen.

00076

00077 Durch die Einstellbarkeit der Größe der Aufnahmeräume
00078 besteht weiterhin die Möglichkeit, in Abhängigkeit von
00079 der Grenz- bzw. Oberflächenspannung des Latentwärme-
00080 speichermaterials eine hinsichtlich einer größtmögli-
00081 chen Aufnahmekapazität und einer zugleich ausreichend
00082 hohen Kapillarwirkung optimierte Größe der Aufnahmeräu-
00083 me einzustellen.

00084

00085 Als Trägermaterial kommen organische Materialien wie
00086 Kunststoff oder Zellulose in Frage. Bevorzugt ist auch,
00087 daß ein Trägermaterialelement eine eigene Kapillarität
00088 aufweist. Beispielsweise eine Zellulosefaser, etwa eine
00089 Holzfaser, die für sich einen wesentlich feineren Kapil-
00090 larraum ausbildet als die zwischen zwei Fasern gebilde-
00091 te Kapillarität. Von Bedeutung ist darüber hinaus, daß
00092 das Latentwärmespeichermaterial selbst homogen verteil-
00093 te Hohlstrukturen ausbildet. Diese sind für das Lei-
00094 stungs- bzw. Ansprechverhalten des Latentwärmekörpers
00095 von besonderer Bedeutung. Solche Hohlstrukturen erbrin-
00096 gen zunächst einmal Ausweichräume im Zuge der Volumenän-
00097 derung bei Erwärmung oder Abkühlung. Diese Volumenände-
00098 rung kann durchaus im Größenbereich von 10% des Volu-
00099 mens liegen. Als Trägermaterialelemente können weiter-
00100 hin Fasern mit einer sehr unterschiedlichen Länge und
00101 einem sehr unterschiedlichen Durchmesser verwendet
00102 werden. Geeignet sind insbesondere auch Keramikfasern,
00103 Mineralwolle, Kunststofffasern sowie weitere zweckmäßige
00104 Fasern, wie beispielsweise Baum- oder Schafwolle. Ver-
00105 wendete Keramikfasern bestehen vorzugsweise im wesentli-

00106 chen aus Al_2O_3 , SiO_2 , ZrO_2 und organischen Beimischun-
00107 gen, wobei die Anteile der Komponenten stark variieren
00108 können. Je nach gewählten Anteilen schwankt auch die
00109 Dichte der Keramikfasern und liegt dabei vorzugsweise
00110 in einem Bereich zwischen 150 und 400kg/m³. Hinsicht-
00111 lich der Mineralwolle ist vorzugsweise an einer Verwen-
00112 dung von Steinwolle mit und ohne Zusatz von
00113 duroplastischen Kunstharzen gedacht, die weiterhin
00114 Glasfaseranteile beinhalten kann. Die Dichte schwankt
00115 in Abhängigkeit von der im Einzelfall gewählten Zusam-
00116 mensetzung und liegt dabei vorzugsweise in einem Be-
00117 reich zwischen 200 und 300kg/m³. Als Trägermaterialele-
00118 mente geeignete Kunststofffasern weisen vorzugsweise
00119 Basismaterialien wie Polyester, Polyamid, Polyurethan,
00120 Polyacrylnitril oder Polyolefine auf. Hierzu ist
00121 insbesondere bevorzugt, daß das Latentwärmespei-
00122 chermaterial ein Paraffin ist, wie es in der DE-OS 43
00123 07 065 beschrieben ist. Der Inhalt diese Vorveröffentli-
00124 chung wird hiermit vollinhaltlich in die Offenbarung
00125 dieser Anmeldung mit einbezogen, auch zum Zwecke Merkma-
00126 le dieser Vorveröffentlichung in Ansprüche vorliegender
00127 Anmeldung mit aufzunehmen.
00128
00129 Ein solches Paraffin weist im Erstarrungszustand Kri-
00130 stallstrukturen auf, die durch ein Strukturadditiv vor-
00131 zugsweise im Sinne von Hohlstrukturen, wie etwa Hohlke-
00132 geln, modifiziert sind. Hierdurch ist es ermöglicht,
00133 das Ansprechverhalten des Latentwärmespeichermate-
00134 rials bei Wärmezufuhr entscheidend zu verbessern. Das
00135 Latentwärmespeichermaterial wie Paraffin nimmt hier-
00136 durch eine gleichsam poröse Struktur an. Bei Wärmezu-
00137 fuhr können leichter schmelzende Bestandteile des
00138 Latentwärmespeichermaterials durch die im Material
00139 selbst gegebenen Hohlstrukturen hindurchfließen. Es kann
00140 sich, gegebenenfalls auch hinsichtlich vorhandener

00141 Lufteinschlüsse eine Art Mikro-Konvektion einstellen. Es
00142 ergibt sich auch eine hohe Durchmischungswirksamkeit.
00143 Im weiteren ist auch eine Vorteilhaftigkeit hinsicht-
00144 lich des bereits angesprochenen Ausdehnungsverhaltens
00145 bei Phasenänderung gegeben. Das Strukturadditiv ist in
00146 dem Latentwärmespeichermaterial vorzugsweise homogen
00147 gelöst. Im einzelnen haben sich Strukturadditive wie
00148 solche auf Basis von Polyalkylmetacrylaten (PA-MA) und
00149 Polyalkylacrylaten (PAA) als Einzelkomponenten oder in
00150 Kombination bewährt. Ihre kristallmodifizierende Wir-
00151 kung wird dadurch hervorgerufen, daß die Polymermolekü-
00152 le in die wachsenden Paraffinkristalle mit eingebaut
00153 werden und das Weiterwachsen dieser Kristallform verhin-
00154 dert wird. Aufgrund des Vorliegens der Polymermoleküle
00155 auch in assoziierter Form in der homogenen Lösung in
00156 Paraffin können auf die speziellen Assoziante Paraffine
00157 aufwachsen. Es werden Hohlkegel gebildet, die nicht
00158 mehr zur Bildung von Netzwerken befähigt sind. Auf-
00159 grund der synergistischen Wirkungsweise dieses Struk-
00160 turadditives auf das Kristallisationsverhalten der
00161 Paraffine wird eine Hohlraumbildung und damit
00162 eine Verbesserung der Durchströmbarkeit des Wärme-
00163 speichermediums Paraffin (beispielsweise für in
00164 dem Latentwärmespeicherkörper eingeschlossene Luft
00165 oder Wasserdampf oder für verflüssigte Phasen des
00166 Latentwärmespeichermaterials, d. h. des Paraffins
00167 selbst) gegenüber nicht derartig compoundierten Paraffi-
00168 nen erreicht. Allgemein eignen sich als Strukturadditi-
00169 ve auch Ethylen, Vinylacetat-Copolymere (E, VA),
00170 Ethylen-Propylen-Copolymere (OCP), Dien-Styrol-Copo-
00171 lymeren sowohl als Einzelkomponenten als auch im
00172 Gemisch sowie alkylierte Naphthaline (Paraflo). Der
00173 Anteil der Strukturadditive fängt bei einem Bruchteil
00174 von Gewichtsprozenten, realistischerweise etwa bei 0.01
00175 Gewichtsprozent an und zeigt insbesondere bis zu einem

00176 Anteil von etwa einem Gewichtsprozent spürbare Verände-
00177 rungen im Sinne einer Verbesserung.

00178

00179 In weiterer Einzelheit ist auch bevorzugt, daß dem
00180 Latentwärmespeichermaterial ein Zusatz zugesetzt wird,
00181 welcher zur Dickflüssigkeit führt. Es kann hier ein
00182 übliches Thixotropiemittel verwendet werden. Selbst im
00183 erwärmten Zustand, in welchem üblicherweise eine Ver-
00184 flüssigung des Latentwärmespeichermaterials gegeben
00185 ist, ist dann noch eine Schwerflüssigkeit, im Sinne
00186 einer gallertartigen Konsistenz, gegeben. Selbst bei
00187 einem unbeabsichtigten Durchtrennen eines solchen
00188 Latentwärmespeicherkörpers kommt es noch nicht oder
00189 nicht in wesentlichem Ausmaß zu einem Auslaufen von
00190 Latentwärmespeichermaterial.

00191

00192 Bevorzugt ist ein so gebildeter Latentwärmekörper auch
00193 vollständig mit einer Abdeckung, bevorzugt einer Kunst-
00194 stoffolie umschlossen. Die vollständige Umhüllung ver-
00195 hindert ein Auslaufen etwa erweichten oder verflüssig-
00196 ten Latentwärmespeichermaterials. Die Umhüllung kann
00197 beispielsweise auch mit Harnstoff vorgenommen werden.
00198 Die Platte kann in einen aufgeschmolzenen Umhüllungs-
00199 stoff, also beispielsweise Harnstoff oder auch einen
00200 Kunststoff, wie etwa Nylon (Polyamid), eingetaucht
00201 werden. Bei Harnstoff ergibt sich der Vorteil einer
00202 stark brandhemmenden Wirkung. Die Verhinderung des
00203 Auslaufens ist insbesondere von Bedeutung bei Über-
00204 schreiten der Nennbetriebsparameter. Dies gilt insbeson-
00205 dere bei Überschreiten der Nennbetriebsparameter.

00206

00207 Bevorzugt besteht die Trägerstruktur aus einem aus
00208 Einzelfasern zusammengesetzten Faserkörper. Hierbei
00209 können handelsübliche Faserplatten zum Einsatz kommen,
00210 wobei jedoch relativ weiche Faserplatten bevorzugt

00211 sind. Hartfaserplatten können nur im geringen Maße das
00212 Latentwärmespeichermaterial aufnehmen. Die Fasern sind
00213 bevorzugt selbst saugfähig. Beim Tränken einer solchen
00214 Faserplatte mit einem Latentwärmespeichermaterial auf
00215 Paraffinbasis saugen sich die Fasern mit Paraffin
00216 voll, werden "gewachst". Zudem werden auch noch die
00217 Kapillarräume zwischen den Fasern mit dem Latentwärme-
00218 speichermaterial gefüllt. Eine weitere Ausgestaltung
00219 sieht als Trägermaterial ein Vlies, beispielsweise ein
00220 übliches Saugvlies, vor, wie es etwa zum Aufsaugen von
00221 Öl, Säuren oder sonstigen Flüssigkeiten handelsüblich
00222 ist. Insbesondere kann es ein vollständig aus Polypro-
00223 pylenfasern bestehendes Vlies sein. Hierbei können die
00224 Fasern auch im Sinne der eingangs genannten allgemeinen
00225 Lehre miteinander verhaftet, beispielsweise verschweißt
00226 sein. Die Trägerstruktur des Vlieses hat aber auch
00227 unabhängig hiervon Bedeutung. Von besonderem Vorteil
00228 ist, daß sich die erwähnte Fasermatte und auch das
00229 Vlies beim Tränken mit dem Latentwärmespeichermaterial
00230 auf Paraffinbasis verfestigen. Die Struktur wird stei-
00231 fer. Beispielsweise wird eine derartige Faserplatte
00232 hierdurch druckfester und beispielsweise trittfest.
00233 Zudem verbessern sich auch die schalltechnischen Eigen-
00234 schaften so geschaffener Latentwärmekörper. Es ist eine
00235 höhere Körperschalldämpfung zu beobachten. Der Tritt-
00236 schall, etwa bei Verwendung eines solchen Latentwärme-
00237 körpers im Fußbodenbereich, wird wirksam gedämpft. In
00238 weiterer vorteilhafter Ausgestaltung werden solche
00239 Trägerstrukturen verwendet, die eine zwei- bis zehnfache
00240 Tränkung mit Latentwärmespeichermaterial im Ver-
00241 gleich zu ihrem Eigengewicht ermöglichen. Bei den er-
00242 wähnten Faserplatten wird beispielsweise eine drei- bis
00243 vierfache Tränkung mit Latentwärmespeichermaterial
00244 vorgenommen. Gleichwohl wird die Tränkung nicht soweit
00245 vorgenommen, daß Überquelleffekte entstehen. Es emp-

00246 fiehlt sich auch, einen äußeren Verschluß der Kapilla-
00247 ren, etwa durch Verschleifen, vorzunehmen. Dieser Ver-
00248 schluß wirkt noch zusätzlich zu der erwähnten Umhül-
00249 lung. Hierbei ist es bevorzugt, daß der Verschluß der
00250 Kapillaren vor dem Tränken des Trägermaterials mit dem
00251 Latentwärmespeichermaterial vorgenommen wird.

00252

00253 Eine weitere besondere Lehre der Erfindung betrifft
00254 eine Ausgestaltung des Latentwärmespeichermaterials auf
00255 Paraffinbasis derart, daß auch im verfestigten Zustand
00256 noch eine Flexibilität gegeben ist. In Kombination mit
00257 den Trägermaterialelementen kann so ein flexibles Ele-
00258 ment, wie beispielsweise ein Sitzkissen oder eine Banda-
00259 ge erreicht werden. Hierzu ist vorgesehen, daß das
00260 Latentwärmespeichermaterial - auf Paraffinbasis - einen
00261 Anteil an Mineralöl und/oder an Polymeren, Kautschuken
00262 und/oder Elastomeren enthält. Die Kautschuke und/oder
00263 Elastomere führen vorrangig zu einer höheren Flexibi-
00264 lilität. Sie sind mit weniger als 5 % Anteil enthalten.
00265 Wenn die Polymere keine Elastomere sind, führen sie zu
00266 keiner Erhöhung der Flexibilität und verhindern nur,
00267 gegebenenfalls zusätzlich, ein Auslaufen. Vorzugsweise
00268 handelt es sich um hochausraffiniertes Mineralöl. Bei-
00269 spielsweise ein Mineralöl, welches man üblicherweise
00270 auch als Weißöl bezeichnet. Bei den Polymeren handelt
00271 es sich um vernetzte Polymere, die durch Copolymeris-
00272 ation hergestellt sind. Die vernetzten Polymere bilden
00273 mit dem Mineralöl durch Ausbildung eines dreidimensiona-
00274 len Netzwerkes oder durch ihre physikalische Vernetzung
00275 (Knollenstruktur) eine gelartige Struktur. Diese Gele
00276 besitzen eine hohe Flexibilität bei gleichzeitiger
00277 Stabilität gegenüber einwirkenden mechanischen Kräften.
00278 Das Paraffin wird im flüssigen Zustand in diese Struk-
00279 tur eingeschlossen. Bei dem Phasenwechsel, der Kristal-
00280 lisation, werden die entstehenden Paraffinkristalle von

00281 der Gelstruktur umgeben, so daß sich eine flexible
00282 Gesamtmischung ergibt.
00283
00284 In einer möglichen Anwendung kann ein Latentwärme-
00285 speichermaterial, das Paraffin mit einer Schmelztempera-
00286 tur von 50° Celsius und ein Copolymer mit einer Schmelz-
00287 temperatur von 120° Celsius enthält, bis zu einer Tempe-
00288 ratur von 125° Celsius aufgeheizt werden, so daß zu-
00289 nächst eine gleichmäßige Durchmischung beider Komponen-
00290 ten erreicht wird und die dünnflüssige Mischung vom
00291 Trägermaterial aufgrund der darin wirksamen Kapillar-
00292 kräfte bis zur vollständigen Sättigung aufgenommen
00293 werden kann. Bei einer nachfolgenden Abkühlung werden
00294 die entstehenden Paraffinkristalle von dem Copolymer
00295 umgeben. Bei einer z. B. denkbaren oberen Betriebstemp-
00296 ratur des Latentwärmekörpers von 80° Celsius wird nur
00297 der Paraffinanteil, nicht dagegen das Copolymer, ver-
00298 flüssigt. Vorteilhaft wird dadurch erreicht, daß das
00299 Paraffin nicht aus dem Copolymer austreten kann und mit
00300 ihm im Trägermaterial verbleibt. Für die Erfindung ist
00301 wesentlich, daß das gewünschte Paraffinrückhaltevermö-
00302 gen in dem Latentwärmekörper bei Verwendung des oben
00303 beschriebenen Trägermaterials bereits bei einem Massen-
00304 anteil von weniger als 5 % des Copolymers am
00305 Latentwärmespeichermaterial erzielt werden kann. Dabei
00306 kann insbesondere durch ein gezielt herbeigeführtes
00307 Zusammenwirken von Kapillarkräften in den Aufnahmeräu-
00308 men des Trägermaterials und/oder von mittels Strukturad-
00309 ditiven beeinflussten Kristallstrukturen der Paraffine
00310 und/oder von den das Latentwärmespeichermaterial verdik-
00311 kenden Thixotropiemitteln und/oder durch den beschriebe-
00312 nen Verschuß der Kapillaren sowie gegebenenfalls einer
00313 Umhüllung des Latentwärmekörpers erreicht werden, daß
00314 das gewünschte Paraffinrückhaltevermögen bereits bei
00315 deutlich niedrigeren Massenanteilen des Copolymers als

00316 5 % erreicht wird. Ein Vorteil der Erfindung ist dabei
00317 darin gegeben, daß mit abnehmendem Massenanteil von
00318 Copolymeren der Massenanteil der Paraffine an der
00319 Gesamtmasse des Latentwärmespeichermaterials zunimmt
00320 und dadurch bei unveränderter Gesamtmasse eine höhere
00321 Wärmekapazität erreicht werden kann.
00322
00323 Zusammen mit dem oben näher beschriebenen Trägermateri-
00324 al ergibt sich auch eine gewünschte Strukturfestigkeit,
00325 im Rahmen der Flexibilität. Hierbei können aber auch
00326 noch weitere Trägermaterialien als oben beschrieben zur
00327 Anwendung kommen. Beispielsweise auch offenporige
00328 Schaumstoffe. Hinsichtlich der Polymere werden bei-
00329 spielsweise Styrol-Butadien-Styrol (SBS), Styrol-Iso-
00330 pren-Styrol (SIS) oder Styrol-Ethylen/Butylen-Styrol
00331 (S-EB-S) eingesetzt. Bei dem Styrol-Ethylen /Butylen
00332 Block-Copolymer wird auf ein Mittel zurückgegriffen,
00333 was unter der Handelsmarke "KRATON G" bekannt ist,
00334 angeboten von Shell-Chemicals. Weiterhin können aber
00335 auch weitere bekannte Kraton-Abwandlungen angewendet
00336 werden. Dieses Block-Copolymer eignet sich vorzugsweise
00337 als Verdicker zur Erhöhung der Viskosität bzw. als
00338 Flexibilisator zur Erhöhung der Elastizität. Bei Kraton
00339 G handelt es sich um einen thermoplastischen Kunst-
00340 stoff, wobei mehrere Typen von Copolymeren der Kraton
00341 G-Reihe existieren, die sich in ihrem strukturellen
00342 Aufbau unterscheiden. Zu unterscheiden sind dabei insbe-
00343 sondere die Block- und Triebblock-Copolymere, deren
00344 Molgewicht variiert und die ein unterschiedliches Ver-
00345 hältnis von Styrol- zu Elastomeranteil aufweisen. Von
00346 den bekannten Kraton G-Typen können vorzugsweise die
00347 als G 1650, G 1651 und G 1654 bekannten Typen Anwendung
00348 finden.
00349

00350 Weiterhin können auch Copolymere, wie beispielsweise
00351 HDPE (High Density Polyethylen), PP (Polypropylen) oder
00352 auch HDPP (High Density Polypropylen) verwendet werden.
00353
00354 Gegenstand der Anmeldung ist auch ein Latentwärmespei-
00355 chermaterial auf Paraffinbasis, welches einen Zusatz in
00356 einer die wie vorstehend beschriebenen Ausgestaltungen
00357 aufweist. Sowohl der Latentwärmekörper wie auch das
00358 Latentwärmespeichermaterial können darüber hinaus und
00359 in Kombination ein Additiv aufweisen, das die oben
00360 erwähnten Hohlstrukturen ausbildet.
00361
00362 Das erfindungsgemäße Latentwärmespeichermaterial auf
00363 Paraffinbasis kann weiterhin auch ohne Trägermaterial,
00364 d. h. ohne stützende Matrix eingesetzt werden. Aus
00365 Schmelz-/Speicherkapazitäts- und Funktionsgründen ist
00366 der Copolymeranteil stets kleiner als 5 %. Das gebilde-
00367 te Gel wird in Behälterhüllen, wie beispielsweise Foli-
00368 ensäcken, aufgenommen.
00369
00370 Wesentlich ist, daß sich der erwähnte Zusatz aus Mine-
00371 ralölen und Polymeren einerseits homogen in dem Paraf-
00372 fin verteilt bzw. das Paraffin diesen Zusatz homogen
00373 durchsetzt und andererseits keine chemische Wechselwir-
00374 kung zwischen dem Zusatz und dem Paraffin eintritt.
00375 Weiter ist von besonderer Bedeutung, daß die Auswahl
00376 dahingehend getroffen ist, daß praktisch keine Dichteun-
00377 terschiede zwischen dem Zusatz und dem Paraffin gegeben
00378 sind, so daß auch keine physikalische Entmischung hier-
00379 durch auftreten kann.
00380
00381 Wie bereits eingangs erläutert, besteht in Verbindung
00382 mit einzelnen oder mehreren der vorangehend erläuterten
00383 Merkmalen die Möglichkeit, daß der erfindungsgemäße
00384 Latentwärmekörper eine Anzahl Latentwärmeteilkörper

00385 enthält. Bei einem Latentwärmeteilkörper handelt es
00386 sich im Sinne der Erfindung um einen zusammenhängenden
00387 und abgegrenzten Teil, bzw. Bestandteil eines erfin-
00388 dungsgemäßen Latentwärmekörpers, der sämtliche physika-
00389 lischen, chemischen und baulich strukturellen Merkmale
00390 des Latentwärmekörpers oder auch eine beliebige Auswahl
00391 hiervon auf sich vereinigen kann. Bevorzugt enthält ein
00392 Latentwärmeteilkörper ein Trägermaterialteil und das in
00393 kapillarartigen Aufnahmeräumen dieses Trägermaterial-
00394 teils aufgenommene Latentwärmespeichermaterial. Das
00395 angesprochene Trägermaterialteil kann beliebige Kombina-
00396 tionen der bisher erläuterten Merkmale eines Trägermate-
00397 rials aufweisen. In einer bevorzugten Ausführungsform
00398 enthält der Latentwärmekörper eine von seiner Form und
00399 Größe mitbestimmte größere Anzahl von Latentwärmeteil-
00400 körpern, die regelmäßig und/oder unregelmäßig aneinan-
00401 der angrenzend angeordnet werden können. Auf diese
00402 Weise lassen sich Latentwärmekörper nahezu beliebiger
00403 Formen auf preiswerte Weise herstellen, da die Latent-
00404 wärmeteilkörper unabhängig von der Form der gewünschten
00405 Latentwärmekörper industriell in großer Stückzahl herge-
00406 stellt werden können. In einer bevorzugten Ausgestal-
00407 tung eines aus mehreren Latentwärmeteilkörpern gebilde-
00408 ten Latentwärmekörpers grenzen auch die in den Latent-
00409 wärmeteilkörpern eingeschlossenen Trägermaterialteile
00410 aneinander. Diese sind deutlich von den Trägermaterial-
00411 elementen zu unterscheiden, aus denen das Trägermateri-
00412 al, wie oben erläutert, durch beispielsweise Verkleben
00413 zusammengesetzt ist. Innerhalb einzelner Trägermateralt-
00414 eile bilden danach die Trägermaterialelemente unter
00415 Einschluß kapillarartiger Aufnahmeräume zusammenhängen-
00416 de Strukturen. Auch zwischen benachbarten Latentwärme-
00417 teilkörpern kann jedoch ein Zusammenhalt bestehen,
00418 indem es beispielsweise zum gegenseitig verhakenden
00419 Eingriff von Trägermaterialelementen aneinander angren-

00420 zender Trägermaterialteile in die jeweilig benachbarten
00421 zusammenhängenden Strukturen kommt. Ein weiterer Zusam-
00422 menhalt zwischen Latentwärmeteilkörpern ist dadurch
00423 möglich, daß eine Verbindung des Latentwärmespeicherma-
00424 terials von aneinandergrenzenden Latentwärmeteilkörpern
00425 zustande kommt.
00426
00427 Bevorzugt weist das Volumenverhältnis von Latentwärme-
00428 körper zu Latentwärmeteilkörper zumindest den Wert 10
00429 auf, wobei allerdings auch geringere oder wesentlich
00430 höhere Volumenverhältnisse sinnvoll sein können. Ein
00431 einzelner Latentwärmekörper kann außerdem Latent-
00432 wärmeteilkörper verschiedener Größenabmessungen
00433 und/oder verschiedener Formen beinhalten. Desweiteren
00434 besteht auch die Möglichkeit, daß einzelne Latent-
00435 wärmeteilkörper eine langgestreckte Form besitzen und
00436 zumindest im weitesten Sinne als Streifen ausgebildet
00437 sind. Alternativ kann ein Latentwärmeteilkörper auch
00438 eine flockenartige Form besitzen. Darüber hinaus können
00439 die Latentwärmeteilkörper auch in Form von Kugeln,
00440 Ellipsoiden, Quadern, Würfeln, Pyramiden, Zylindern und
00441 dergleichen ausgebildet werden. Die Auswahl der Anzahl,
00442 der Größen und der Formen der Latentwärmeteilkörper
00443 eines Latentwärmekörpers kann sich dabei an der Größe
00444 und Form des gewünschten Latentwärmekörpers sowie an
00445 den an ihn gerichteten Forderungen bezüglich seiner
00446 Steifigkeit oder Verformungsfähigkeit orientieren. In
00447 einer weiter bevorzugten Ausführung des Latentwärme-
00448 teilkörpers weist dieser eine Umhüllung auf, die bei-
00449 spielsweise aus einem Folienmaterial, insbesondere aus
00450 einer Aluminiumfolie oder aus einer Polypropylenfolie,
00451 besteht. Eine Folie bietet dabei den Vorteil einer
00452 leichten Verformbarkeit, so daß sich benachbarte
00453 Latentwärmeteilkörper aneinander anschmiegen können und
00454 Hohlräume zwischen den Latentwärmeteilkörpern weitge-

00455 hend vermieden werden können. Alternativ oder in Verbin-
00456 dung damit besteht die Möglichkeit, daß auch eine An-
00457 zahl benachbarter Latentwärmeteilkörper mit einer ge-
00458 meinsamen äußeren Umhüllung versehen sind, bei der es
00459 sich ebenfalls um eine der vorhergenannten Folien han-
00460 deln kann. Weiterhin besteht die Möglichkeit, daß die
00461 gemeinsame äußere Umhüllung eine vergleichsweise feste,
00462 d.h. verglichen mit dem Latentwärmekörper bzw. den
00463 Latentwärmeteilkörpern schwerer verformbare Wandung
00464 aufweist. Sofern eine derartige feste Wandung als Hohl-
00465 körper ausgebildet ist, kann dessen Innenraum selbst
00466 bei komplizierten geometrischen Formen der gemeinsamen
00467 äußeren Umhüllung nahezu vollständig mit Latentwärme-
00468 teilkörpern jeweils bedarfsgerechter Größe, Form und An-
00469 zahl ausgefüllt sein. Die Latentwärmeteilkörper können
00470 dabei zur Verhinderung von größeren Hohlräumen in der
00471 festen gemeinsamen Umhüllung mit einem Druck beauf-
00472 schlägt sein, so daß zumindest bereichsweise eine Ver-
00473 dichtung erzielt wird. Bei derart verdichteten Latent-
00474 wärmeteilkörpern eines Latentwärmekörpers kann der
00475 Volumenanteil von Hohlräumen zwischen Latentwärmeteil-
00476 körpern z.B. weniger als 1 % Anteil am Gesamtvolumen
00477 des Latentwärmekörpers betragen. Die Umhüllung der
00478 einzelnen Latentwärmeteilkörper und/oder die gemeinsame
00479 Umhüllung der Latentwärmeteilkörper eines Latentwärme-
00480 körpers sind dabei bevorzugt so ausgestaltet, daß sie
00481 für Latentwärmespeichermaterial undurchlässig sind.

00482

00483 In einer alternativen vorteilhaften Ausgestaltung eines
00484 Latentwärmekörpers enthält dieser einer Mehrzahl von
00485 Latentwärmeteilkörpern, die von einer gemeinsamen, für
00486 einen Wärmeträger durchlässigen Hülle umgeben sind und
00487 die darin vorzugsweise voneinander beabstandet sind.
00488 Durch die Beabstandung der Latentwärmeteilkörper werden
00489 zwischen ihnen Hohlräume ausgebildet, die als Strömungs-

00490 wege für das Wärmeträgermedium geeignet sind. Insbeson-
00491 dere ist vorgesehen, daß ein Wärmeträgermedium aus
00492 einer äußeren Umgebung durch die dafür durchlässige
00493 äußere Umhüllung des Latentwärmekörpers in dessen Inne-
00494 res tritt, dort die zwischen den Latentwärmeteilkörpern
00495 gebildeten Hohlräume durchströmt und anschließend durch
00496 die dafür durchlässige gemeinsame Umhüllung des Latent-
00497 wärmekörpers wieder aus diesem hinaustritt. Ein auf
00498 diese Weise in seinem Inneren durchströmter Latent-
00499 wärmekörper zeichnet sich durch eine besonders schnelle
00500 Wärmeübertragung von oder zu einem Wärmeträgermedium
00501 aus. Die gemeinsame Umhüllung der Latentwärmeteilkörper
00502 kann bspw. netz- oder gitterartig ausgebildet sind,
00503 d.h. es ist sowohl an leicht verformbare als auch an
00504 starre Strukturen gedacht. Die Ein- und Austrittsöffnun-
00505 gen der gemeinsamen äußeren Umhüllung der im Latent-
00506 wärmekörper enthaltenen Latentwärmeteilkörper sind
00507 zweckmäßig so bemessen, daß ein weitgehend ungehinder-
00508 ter Ein- und Austritt des Wärmeträgermediums in bzw.
00509 aus dem Latentwärmekörper ermöglicht wird und daß dabei
00510 außerdem kein Latentwärmeteilkörper durch sie hindurch-
00511 treten können. Das Volumenverhältnis zwischen den in
00512 der Umhüllung enthaltenen Latentwärmeteilkörpern und
00513 den dazwischen befindlichen Hohlräumen kann in einem
00514 weiten Wertebereich liegen und dabei zahlenmäßig den
00515 Wert Eins deutlich über- oder unterschreiten. Sofern
00516 als Wärmeträgermedium eine Flüssigkeit verwendet wird,
00517 können die Latentwärmeteilkörper in ihrer Massendichte
00518 in der Weise eingestellt werden, daß sie im Wärmeträger-
00519 medium in der Schwebe gehalten werden. Auf diese Weise
00520 werden die gebildeten Hohlräume aufrechterhalten, wobei
00521 jedoch eine weitere Beschleunigung des Wärmeaustausches
00522 mit den Latentwärmeteilkörpern durch deren strömungsbe-
00523 dingte Zirkulation erreicht werden kann. Als flüssiges
00524 Wärmeträgermedium eignen sich bspw. Wasser oder Öle und

00525 darüber hinaus auch zweckmäßige andere Flüssigkeiten.
00526 Auch bei Verwendung eines gasförmigen Wärmeträgermedi-
00527 ums, z.B. Luft, kann eine Resimentation? der in der
00528 gemeinsamen Umhüllung enthaltenen Latentwärmeteilkörper
00529 durch eine gezielt herbeigeführte Strömung entgegenge-
00530 wirkt werden, die zu einer ständigen Schweben bzw. Zirku-
00531 lation der Latentwärmeteilkörper führt. Dies kann durch
00532 eine spezielle Ausgestaltung der Latentwärmeteilkörper
00533 begünstigt werden, bei der eine jeweils große Oberflä-
00534 che im Verhältnis zum Gewicht eines jeweiligen Latent-
00535 wärmeteilkörpers verwirklicht ist. Gedacht ist bspw. an
00536 eine flockenartige Ausgestaltung der Latentwärmeteil-
00537 körper. Im übrigen können die Latentwärmeteilkörper
00538 einzelne oder mehrere der zuvor genannten Merkmale
00539 aufweisen.

00540

00541 Ein wie vorstehend ausgebildeter Latentwärmekörper
00542 kann, wie bereits angesprochen, als Fußbodenelement in
00543 eine Fußbodenheizung eingebaut werden.

00544

00545 Die Erfindung betrifft aber auch noch weitere Anwendun-
00546 gen solcher Latentwärmekörper.

00547

00548 Eine erste Anwendung besteht aus einem Plattenwärmetau-
00549 scher, der als Platten solche Latentwärmekörper auf-
00550 weist. Die Plattenelemente können dann beidseitig mit
00551 Medium beaufschlagt werden. Beispielsweise können hier-
00552 mit auch regenerative Wärmetauscher, wie sie etwa in
00553 Wärmekraftwerken bekannt sind, ausgerüstet werden. Im
00554 einzelnen kann ein solches Plattenelement auch spiral-
00555 förmig ausgebildet sein. Zur Ausbildung und Aufrechter-
00556 haltung der spiralförmigen Gestaltung, was aber auch
00557 auf ebenflächige Plattenelemente zutrifft, sind zwi-
00558 schen den Lagen Abstandselemente angeordnet. Diese sind

00559 gitterartig gestaltet derart, daß Durchströmwege offen
00560 sind.

00561

00562 In weiterer Ausführungsform ist bevorzugt, daß ein
00563 solches Plattenelement als Fassadenelement im Hausbau
00564 ausgebildet ist. Hierbei ist es besonders vorteilhaft,
00565 wenn das Fassadenelement mit Abstand zu einer Hauswand
00566 angeordnet ist. Die sich dann zwischen der Hauswand und
00567 dem Fassadenelement, das hierbei als Latentwärmespei-
00568 cherelement ausgebildet ist, einstellende Kaminwirkung
00569 kann hierdurch einen Kühleffekt erbringen, auch durch
00570 Wärmespeicherung in dem Latentwärmekörper. Im weiteren
00571 wird auch das thermische Zeitverhalten verbessert. Etwa
00572 nach Sonnenuntergang gibt der Latentwärmekörper noch
00573 über lange Zeit Wärme, auch Strahlungswärme, auf gleich-
00574 bleibender Temperatur an die Hauswand ab. Zugleich
00575 stellt ein solcher Latentwärmekörper ein Element mit
00576 relativ hoher Wärmedämmung dar. Vorteilhaft ist auch
00577 die Wetterunempfindlichkeit eines solchen Fassadenele-
00578 mentes. Eben durch die Tränkung mit Paraffin ist eine
00579 wasserabweisende Ausrüstung gegeben.

00580

00581 In weiterer Einzelheit kann in einem solchen Latent-
00582 wärmekörper, für alle vorstehend beschriebenen Anwendun-
00583 gen, zusätzlich zu der bereits beschriebenen Träger-
00584 struktur, auch noch eine kapillARBrechende Gitterstruk-
00585 tur, etwa aus einem Kunststoff, angeordnet sein. Hier-
00586 durch wird das nötige Gleichgewicht von Kapillarkräften
00587 und Schwerkraft, bei senkrechter Aufstellung des
00588 Latentwärmekörpers, in jedem Zeitpunkt in der befüllten
00589 Faserstruktur ermöglicht. Um eine Wasserdampfdiffusion
00590 zu ermöglichen, befinden sich in den Latentwärme-
00591 körpern entsprechende Überströmöffnungen wie Schlitze,
00592 Löcher und dergleichen. Von besonderer Bedeutung ist
00593 hierbei, daß diese Gitterstruktur hinsichtlich des

00594 Wärmeleitwertes etwa dem Latentwärmespeichermaterial
00595 entspricht. Übliche Metallstrukturen sind daher abzuleh-
00596 nen, da der Wärmeleitwert zu hoch ist.
00597
00598 Hinsichtlich der Ausgestaltung einer Fußbodenheizung
00599 mit derartigen Latentwärmekörpern ist auch vorgeschla-
00600 gen, daß übereinander Latentwärmekörper mit unterschied-
00601 lichen Latentwärmespeichermaterialien hinsichtlich der
00602 Schmelztemperatur bzw. der Phasenumwandlungstemperatur,
00603 angeordnet werden. Hierbei ist der unmittelbar von
00604 einem Heizelement wie einem Widerstandsheizdraht beauf-
00605 schlagte Latentwärmekörper geeigneterweise mit Latent-
00606 wärmespeichermaterial der höchsten Phasenumwandlungstem-
00607 peratur ausgerüstet, während nahe der Fußbodenoberflä-
00608 che der Latentwärmespeicherkörper mit der relativ nied-
00609 rigsten Phasenumwandlungstemperatur angeordnet ist.
00610 Eine solche Fußbodenheizung läßt sich vorteilhafterwei-
00611 se als Nachtspeicherheizung ausbilden, da eben die
00612 Zeitversetzung genutzt werden kann, ohne daß wie bei
00613 sonstigen bekannten Nachtspeicherheizungen Übertempera-
00614 turen in Kauf genommen werden müssen.
00615
00616 Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur
00617 Herstellung eines Latentwärmekörpers mit in einem Auf-
00618 nahmeräume aufweisenden Trägermaterial aufgenommenen
00619 Latentwärmespeichermaterial auf Paraffinbasis. Erfin-
00620 dungsgemäß ist darauf abgestellt, daß das Latent-
00621 wärmespeichermaterial verflüssigt wird und daß das ver-
00622 flüssigte Latentwärmespeichermaterial an selbstansaugen-
00623 de kapillarartige Aufnahmeräume des Trägermaterials
00624 herangeführt wird. Die Verflüssigung des Latentwärme-
00625 speichermaterials kann dabei vorzugsweise durch Erwär-
00626 mung erreicht werden. Die Verflüssigung zielt auf eine
00627 gute Fließfähigkeit des Latentwärmespeichermaterials,
00628 d.h. im wesentlichen auf eine geringe Viskosität und

00629 homogene Beschaffenheit ohne größere Festkörperein-
00630 schlüsse ab. Durch eine gute Fließfähigkeit wird eine
00631 wesentliche Voraussetzung dafür geschaffen, daß das
00632 Latentwärmespeichermaterial unter dem selbstansaugenden
00633 Einfluß der kapillarartigen Aufnahmeräume des Trägerma-
00634 terials in die Aufnahmeräume eindringt, wenn es an
00635 diese herangeführt wird. Dazu kann das Trägermaterial
00636 z.B. in verflüssigtem Latentwärmespeichermaterial ge-
00637 tränkt werden. Das Heranführen des verflüssigten
00638 Latentwärmespeichermaterials an selbstansaugende kapil-
00639 larartige Aufnahmeräume des Trägermaterials kann bei-
00640 spielsweise dadurch bewerkstelligt werden, daß das
00641 Trägermaterial in verflüssigtes Latentwärmespeicherma-
00642 terial eingetaucht wird. Vor und/oder während des Ein-
00643 tauchens können Prozeßparameter, die die selbständige
00644 Aufnahme des Latentwärmespeichermaterials im Trägerma-
00645 termaterial beeinflussen, in die Aufnahme begünstigen-
00646 der Weise beeinflußt werden. Beispielsweise kann dem
00647 Latentwärmespeichermaterial fortwährend Wärmenergie
00648 zugeführt werden, um die Verflüssigung zu begünstigen.
00649 Weiterhin kann das verflüssigte Latentwärmespeicherma-
00650 terial mit Druck beaufschlagt werden, wodurch die selbst-
00651 ständige Aufnahme des Latentwärmespeichermaterials in
00652 den kapillarartigen Aufnahmeräumen des Trägermaterials
00653 ebenfalls begünstigt wird.

00654

00655 Die selbstansaugende Wirkung der Aufnahmeräume des
00656 Trägermaterials für Flüssigkeiten beruht auf der schon
00657 eingangs erläuterten kapillarartigen Ausbildung der
00658 Aufnahmeräume. Die selbstansaugende Wirkung der kapil-
00659 larartigen Aufnahmeräume für verflüssigtes Latent-
00660 wärmespeichermaterial und ihr Bestreben, dieses darin
00661 festzuhalten, wird umso stärker, je kleiner die Durch-
00662 messer der Kapillaren bzw. die inneren Radien von Kapil-
00663 laren gewählt werden, je höher die Oberflächenspannung

00664 des Latentwärmespeichermaterials gegenüber Luft gewählt
00665 bzw. eingestellt wird und je größer die Benetzbarkeit
00666 des gewählten Trägermaterials durch Latentwärmespei-
00667 chermaterial ist. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren
00668 zur Herstellung eines Latentwärmekörpers kann von die-
00669 sen Zusammenhängen zur Einstellung einer gewünschten,
00670 insbesondere einer möglichst großen selbstansaugenden
00671 Wirkung der Aufnahmeräume bezüglich des Latentwärmespei-
00672 chermaterials so vorgegangen werden, daß ein Trägerma-
00673 terial mit einer möglichst hohen Oberflächenspannung
00674 ausgewählt wird und daß die einzelnen Trägermaterialele-
00675 mente innere Kapillaren von bevorzugt niedrigen Krüm-
00676 mungsradien aufweisen und/oder Außenformen mit engen
00677 Krümmungsradien, insbesondere auch scharfen Kanten bzw.
00678 Ecken aufweisen. Bevorzugt wird das Trägermaterial aus
00679 einzelnen Trägermaterialelementen, beispielsweise durch
00680 Verkleben, zusammengesetzt, wobei jedenfalls zwischen
00681 den Trägermaterialelementen kapillarartige Aufnahmeräu-
00682 me gebildet werden. Auch bei dem Zusammensetzen der
00683 Trägermaterialelemente besteht daher die Möglichkeit,
00684 Einfluß auf die selbstansaugende Wirkung auszuüben,
00685 indem zur Steigerung bevorzugt enge, insbesondere auch
00686 spaltartige Kapillaren ausgebildet werden. Weiterhin
00687 kann das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung
00688 eines Latentwärmekörpers auf Trägermaterial und Latent-
00689 wärmespeichermaterial mit sämtlichen der bisher be-
00690 schriebenen Merkmalen oder mit Kombinationen ausgewähl-
00691 ter Merkmale angewendet werden.

00692
00693 Bei einer zweckmäßigen Variante des erfindungsgemäßen
00694 Verfahrens wird das mit Latentwärmespeichermaterial
00695 getränkte Trägermaterial in eine Anzahl Latentwärme-
00696 teilkörper zertrennt, wobei das Zertrennen durch Sägen
00697 und/oder Schneiden und/oder Reißen oder auch nach weite-
00698 ren bekannten Trennverfahren erfolgen kann. Es besteht

00699 z.B. die Möglichkeit, eine als Trägermaterial gewählte
00700 Faserplatte aus Zellulose-Fasern mit zuvor verflüssig-
00701 tem Latentwärmespeichermaterial auf Paraffinbasis zu
00702 tränken und das getränkte Trägermaterial in langge-
00703 streckte, insbesondere in streifenartige Latentwärme-
00704 teilkörper zu zersägen. Als weitere Variante ließe sich
00705 z.B. ein als Trägermaterial gewähltes Faservlies nach
00706 dem Tränken mit Latentwärmespeichermaterial in eine
00707 gewünschte Anzahl vergleichsweise kleinerer Latent-
00708 wärmeteilkörper zerreißen, wobei letztere eine flocken-
00709 artige oder aber auch eine davon abweichende Form auf-
00710 weisen können. In einer Weiterbildung des erfindungsge-
00711 mäßigen Herstellungsverfahrens kann der Latentwärmekörper
00712 und/oder die Latentwärmeteilkörper gepreßt werden, um
00713 damit eine Verdichtung oder auch einer bevorzugte Form-
00714 gebung zu erreichen. Es besteht auch die Möglichkeit,
00715 daß der Latentwärmekörper und/oder die Latentwärme-
00716 teilkörper mit einer Umhüllung versehen werden, die aus
00717 einer Folie, insbesondere aus einer Aluminium- oder
00718 Polypropylenfolie, bestehen kann. Dabei ist bevorzugt,
00719 daß der Latentwärmekörper bzw. der Latentwärmeteil-
00720 körper vollständig von einer für Latentwärmespeichermat-
00721 erial undurchlässigen Umhüllung umgeben wird und darin,
00722 beispielsweise durch Verschweißen, in der Weise versie-
00723 gelt wird, daß kein Latentwärmespeichermaterial aus der
00724 Umhüllung austreten kann. In einer Weiterbildung des
00725 erfindungsgemäßen Verfahrens können die Latentwärme-
00726 teilkörper des Latentwärmekörpers auch mit einer sie
00727 gemeinsam umgebenden Umhüllung versehen werden, die
00728 ebenfalls die vorgenannten Eigenschaften besitzen kann.
00729 Es kann insbesondere eine leicht verformbare gemeinsame
00730 Umhüllung vorgesehen werden, die in Verbindung mit
00731 einer Vielzahl darin enthaltener kleinerer Latentwärme-
00732 teilkörper zu einer gewünschten Verformbarkeit des
00733 Latentwärmekörpers führt. Alternativ kann eine gemeinsa-

00734 me Umhüllung verwendet werden, die gegenüber getränktem
00735 Trägermaterial eine höhere Steifigkeit bzw. geringere
00736 Verformbarkeit aufweist. Eine derartige Umhüllung, bei
00737 der es sich auch um mannigfaltige Gehäuse von alltäglichen
00738 Gebrauchsgegenständen handeln kann, kann nach
00739 einer Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens mit
00740 einer gewünschten Anzahl von Latentwärmeteilkörpern
00741 ausgefüllt werden, und in einem weiteren Arbeitsschritt
00742 kann dann eine Verdichtung der Latentwärmeteilkörper in
00743 der gemeinsamen Umhüllung erfolgen. Mit dem erfindungsgemäßen
00744 Verfahren kann somit auf einfache, zeitsparende und preiswerte
00745 Weise eine nahezu vollständige Ausfüllung beliebiger Hohlräume in
00746 Gebrauchsgegenständen mit getränktem Trägermaterial erfolgen.
00747

00748

00749 In einer vorteilhaften Weiterbildung eines erfindungsgemäßen
00750 Latentwärmekörpers ist in Verbindung mit einem oder mehreren der
00751 bisher erläuterten Merkmale vorgesehen, daß zumindest ein mikrowellenaktiver
00752 Stoff in dem Latentwärmekörper enthalten ist. Bei einem mikrowellenaktiven
00753 Stoff handelt es sich im Sinne der Erfindung um einen solchen Stoff,
00754 der unter einem Strahlungseinfluß von sogenannten Mikrowellen eine
00755 innere Erwärmung erfährt, die auf einer Bewegungsanregung seiner
00756 Moleküle durch die energiereiche elektromagnetische Strahlung
00757 beruht. Die Mikrowellen schließen sich dem Wellenlängenbereich
00758 der Infrarotstrahlung zu größeren Wellenlängen hin an. Insofern
00759 ist etwa von einer Mindestwellenlänge von $1,4 \times 10^{-3}$ m auszugehen,
00760 wobei in dem technisch interessierenden Wellenlängenbereich durch
00761 eine Abstimmung der gewählten Wellenlänge auf die Molekülstruktur
00762 des zu verwendenden mikrowellenaktiven Stoffes eine Optimierung
00763 der inneren Erwärmung erreicht werden kann. Ein Latentwärmekörper,
00764 der einen derartigen mikrowellenaktiven Stoff enthält, weist
00765 dadurch den Vorteil auf,

00769 daß gegenüber einer Wärmeübertragung durch kurzwellige-
00770 re Strahlung erheblich kürzere Zeiträume für die Zufuhr
00771 einer bestimmten Energiemenge erforderlich sind und
00772 eine dementsprechend schnellere Erwärmung möglich ist.
00773 Insbesondere ist daran gedacht, daß der mikrowellenakti-
00774 ve Stoff gleichmäßig im Latentwärmekörper verteilt
00775 enthalten ist, so daß auch eine entsprechende gleichmä-
00776 ßige Erwärmung zu beobachten ist. Eine gleichmäßige
00777 Verteilung setzt dabei im Sinne der Erfindung nicht
00778 unbedingt auch eine homogene Verteilung voraus, da eine
00779 für technische Anwendungen ausreichende gleichmäßige
00780 Erwärmung des Latentwärmekörpers aufgrund von Wärmeleit-
00781 vorgängen auch dann erreicht werden kann, wenn der
00782 mikrowellenaktive Stoff in hinreichend nahe zueinander-
00783 liegenden Anhäufungen über den Latentwärmekörper hinweg
00784 verteilt vorliegt. Dazu besteht z.B. die Möglichkeit,
00785 daß Trägermaterialelemente den mikrowellenaktiven Stoff
00786 enthalten, daß der mikrowellenaktive Stoff in kapillar-
00787 artigen Aufnahmeräumen zwischen den bspw. durch Verkle-
00788 ben zu einem Trägermaterial zusammengesetzten Trägerma-
00789 terialelementen oder in kapillarartigen Aufnahmeräumen
00790 innerhalb der Trägerelemente enthalten ist oder daß der
00791 mikrowellenaktive Stoff in Hohlräumen enthalten ist,
00792 die zwischen mehreren Latentwärmeteilkörpern gebildet
00793 sind, wobei auch Kombinationen dieser vorgeschlagenen
00794 Verteilungen denkbar sind. Eine gleichmäßige Verteilung
00795 des mikrowellenaktiven Stoffes im Latentwärmekörper
00796 wird dadurch unterstützt, daß der mikrowellenaktive
00797 Stoff in einer pulverartigen und/oder granulatartigen
00798 und/oder faserartigen Form darin enthalten ist. Sofern
00799 eine Aufnahme des mikrowellenaktiven Stoffes in den
00800 zwischen Latentwärmeteilkörpern gebildeten Hohlräumen
00801 des Latentwärmekörpers erfolgen soll, können schließ-
00802 lich auch größere zusammenhängende Strukturen des mikro-

00803 wellenaktiven Stoffes vorteilhaft sein, deren Abmessun-
00804 gen auch von vergleichbarer Größe wie die des Latent-
00805 wärmekörpers sein können. Gedacht ist insbesondere an
00806 ein gitterartiges Geflecht bzw. Netz aus einem mikrowel-
00807 lenaktiven Stoff, das in den Latentwärmekörper inte-
00808 griert vorgesehen ist. Alternativ oder in Kombination
00809 mit vorbeschriebenen Verteilungsformen des mikrowellen-
00810 aktiven Stoffes als Festkörper kann zweckmäßig sein,
00811 daß der mikrowellenaktive Stoff zumindest bei Gebrauchs-
00812 temperatur des Latentwärmekörpers eine Flüssigkeit ist,
00813 wobei hierzu in diesem Zusammenhang alle fließfähigen
00814 Medien zu zählen sind. Hinsichtlich der Werkstoffaus-
00815 wahl für den mikrowellenaktiven Stoff sind für die
00816 Erfindung grundsätzlich alle Stoffe in Betracht zu
00817 ziehen, die eine innere Erwärmung unter Einwirkung von
00818 Mikrowellen erfahren. Vorzugsweise handelt es sich um
00819 einen Stoff, der in einer der Werkstoffgruppen Gläser,
00820 Kunststoffe, Mineralstoffe, Metalle, insbesondere Alumi-
00821 nium, Kohle und Keramik enthalten ist. Es besteht auch
00822 die Möglichkeit, daß in einem Latentwärmekörper mehrere
00823 verschiedene mikrowellenaktive Stoffe kombiniert mitein-
00824 ander verwendet werden. Es wird damit erreicht, daß
00825 eine schnellere Wärmeübertragung auf den Latentwärme-
00826 körper bei mehreren Wellenlängen bzw. in einem bestimm-
00827 baren Wellenlängenbereich möglich ist. Als bevorzugte
00828 Ausführungsformen des mikrowellenaktiven Stoffes werden
00829 exemplarisch granulatartige Glaskörper, granulatartige
00830 Kunststoffe, Mineralfasern, Keramikfasern, Kohlestaub,
00831 Metall, insbesondere Aluminiumpulver und ein ebenfalls
00832 bevorzugt aus einem Metall gebildeter Draht, der zu
00833 einem gitterartigen Geflecht weiterverarbeitet sein
00834 kann, genannt.

00835

00836 Zur Herstellung eines durch Mikrowellen erwärmbaren
00837 Latentwärmekörpers muß dem Latentwärmekörper bzw. einem

00838 Bestandteil von diesem, in einem Verfahrensschritt ein
00839 mikrowellenaktiver Stoff zugesetzt werden, wobei dieser
00840 Verfahrensschritt bevorzugt auf eine gleichmäßige Ver-
00841 teilung des mikrowellenaktiven Stoffes im Latentwärme-
00842 körper abzielt. Es kann so vorgegangen werden, daß der
00843 mikrowellenaktive Stoff den Trägermaterialelementen bei
00844 deren Herstellung zugesetzt wird. Insbesondere können
00845 die Trägermaterialelemente auch selbst unmittelbar aus
00846 mikrowellenaktivem Stoff hergestellt werden. Alternativ
00847 oder in Verbindung damit besteht auch die Möglichkeit,
00848 den mikrowellenaktiven Stoff beim Zusammensetzen des
00849 Trägermaterials aus Trägermaterialelementen, bspw.
00850 durch Verkleben, kontinuierlich oder diskontinuierlich
00851 in den dabei gebildeten kapillartigen Aufnahmeräumen
00852 einzulagern. Dies kann z.B. dadurch geschehen, daß bei
00853 einem schichtweisen Aufbau des Trägermaterials nach
00854 Fertigstellung einer jeweiligen Schicht durch Verkleben
00855 von Trägermaterialelementen ein staub- bzw. pulverförmiger
00856 mikrowellenaktiver Stoff auf die Schichtoberfläche
00857 aufgepudert wird und nach dem Entfernen von überflüssi-
00858 gem Staub bzw. Puder eine weitere Schicht Trägermateri-
00859 alelemente darauf vorgesehen wird, wobei beliebig viele
00860 Wiederholungen dieser Verfahrensschritte möglich sind.
00861 Bei einem Latentwärmekörper, der mehrere Latentwärme-
00862 teilkörper enthält, kann der mikrowellenaktive Stoff
00863 darüber hinaus auch in den zwischen Latentwärmeteil-
00864 körpern gebildeten Hohlräumen eingelagert werden. Der
00865 mikrowellenaktive Stoff kann dabei sowohl als Pulver,
00866 wie auch als Granulat oder Fasern und weiterhin auch
00867 als größere Struktur, insbesondere als Draht oder git-
00868 terartiges Geflecht verarbeitet werden. Vorzugsweise
00869 wird dabei in der Weise vorgegangen, daß zunächst eine
00870 Lage von Latentwärmeteilkörpern, z.B. in einer gemeinsa-
00871 men Umhüllung angeordnet wird, daß darauf und in den

00872 Zwischenräumen der mikrowellenaktive Stoff abgelagert
00873 wird und daß darauf eine weitere Lage von Latent-
00874 wärmeteilkörpern aufgebracht wird, wobei beliebig viele
00875 Wiederholungen dieser Arbeitsschritte möglich sind. Bei
00876 eine weiteren Variante des erfindungsgemäßen Herstel-
00877 lungsverfahrens wird der mikrowellenaktive Stoff dem
00878 Latentwärmespeichermaterial zugesetzt, bevor das
00879 Latentwärmespeichermaterial an die kapillarartigen
00880 Aufnahmeräume des Trägermaterials herangeführt wird.
00881 Vorzugsweise ist dabei auf eine gleichmäßige Verteilung
00882 des mikrowellenaktiven Stoffes im Latentwärmespei-
00883 chermaterial zu achten, so daß der mikrowellenaktive
00884 Stoff auch in gleichmäßiger Verteilung in die kapillar-
00885 tigen Aufnahmeräume des Trägermaterials hineingesaugt
00886 wird und dort mit dem Latentwärmespeichermaterial auf
00887 Paraffinbasis in gleichmäßiger Verteilung vorliegt.
00888 Alternativ oder in Kombination zu der bisher beschriebe-
00889 nen Verarbeitung des mikrowellenaktiven Stoffes in
00890 festem Aggregatzustand besteht auch die Möglichkeit,
00891 daß der mikrowellenaktive Stoff dem Latentwärmekörper
00892 in flüssiger Form zugesetzt wird, wobei hier prinzipi-
00893 ell sämtliche vorbeschriebene Zugabetechniken in Be-
00894 tracht zu ziehen sind.

00895

00896 Sofern der mikrowellenaktive Stoff in seinem Rohzustand
00897 nicht unmittelbar bei der Herstellung eines Latentw-
00898 ärmekörpers verwendet werden kann, beinhaltet das erfin-
00899 dungsgemäße Verfahren zur Herstellung eines durch Mikro-
00900 wellen zu erwärmenden Latentwärmekörpers zusätzliche
00901 Verfahrensschritte, in denen eine gewünschte Beschaffen-
00902 heit des mikrowellenaktiven Stoffes zu erreichen ist.
00903 Hierzu zählt z.B. eine jeweils bedarfsweise Aufberei-
00904 tung des mikrowellenaktiven Stoffes zu einem Pulver,
00905 einem Granulat oder Fasern vorzugsweise durch mechani-
00906 sche Trennverfahren wie bspw. Sägen, Schneiden, Mahlen

00907 und Reißen. Sofern eine Verwendung des mikrowellenakti-
00908 ven Stoffes in einer drahtartigen Form oder als gitter-
00909 artiges Geflecht vorgesehen ist, umfaßt das erfindungs-
00910 gemäße Verfahren zur Herstellung eines durch Mikrowel-
00911 len erwärmbaren Latentwärmekörpers auch Verfahrens-
00912 schritte zur Aufbereitung des mikrowellenaktiven Stof-
00913 fes zu bedarfsgerechten Strukturen. Insbesondere zählen
00914 dazu das Drahtziehen geeigneter Werkstoffe und die
00915 Weiterbearbeitung der erhaltenen Drähte zu einem gitter-
00916 artigen Geflecht.

00917

00918 Nachstehend ist die Erfindung im weiteren anhand beige-
00919 fügter Zeichnung, die jedoch lediglich Ausführungsbei-
00920 spiele darstellt, erläutert. Hierbei zeigt:

00921

00922 Fig. 1 einen Querschnitt durch einen Latentwärmekör-
00923 per auf Basis einer Faserplatte;

00924

00925 Fig. 2 einen Latentwärmespeicher mit darin angeordne-
00926 ten Latentwärmespeicherkörpern;

00927

00928 Fig. 3 eine Fassade mit Latentwärmespeicherkörpern;

00929

00930 Fig. 4 einen Aufbau betreffend eine Fußbodenheizung;

00931

00932 Fig. 5 einen Aufbau gemäß Fig. 4 in alternativer
00933 Ausführungsform;

00934

00935 Fig. 6 eine schematische Ansicht einer Stützstruktur
00936 zur Einbindung in eine Faserplatte;

00937

00938 Fig. 7 einen Vertikalschnitt durch einen mobilen
00939 Speicherheizkörper mit Latentwärmekörpern;

00940

- 00941 Fig. 8 einen Horizontalschnitt durch einen Transport-
00942 behälter für medizinische Zwecke mit
00943 Latentwärmekörpern;
00944
- 00945 Fig. 9 einen Vertikalschnitt durch einen Hundefutter-
00946 behälter mit Latentwärmekörper;
00947
- 00948 Fig. 10 einen Vertikalschnitt durch einen Katzenfutter-
00949 behälter mit Latentwärmekörper;
00950
- 00951 Fig. 11a eine Draufsicht auf ein Speicherelement für
00952 Luft-/Wasserwärmetauscher mit eingeschweißten
00953 Latentwärmekörpern;
00954
- 00955 Fig. 11b eine Seitenansicht des Speicherelements gemäß
00956 Fig. 11a in zusammengeklappter Anordnung;
00957
- 00958 Fig. 12a eine Draufsicht auf eine Wärme-/Kühldecke
00959 mit darin eingenähten eingeschweißten La-
00960 tentwärmekörpern;
00961
- 00962 Fig. 12b eine Seitenansicht der Wärme-/Kühldecke gemäß
00963 Fig. 12a in einer zusammengerollten Anordnung;
00964
- 00965 Fig. 13 einen Handschuh mit darin integrierten einge-
00966 schweißten Latentwärmekörpern;
00967
- 00968 Fig. 14 eine Schuhsohle in einer Ausbildung in einer
00969 Folie als eingeschweißter Latentwärmekörper;
00970
- 00971 Fig. 15 eine Weste mit darin integrierten, in Folie
00972 eingeschweißten Latentwärmekörpern,
00973

- 00974 Fig. 16a eine Draufsicht auf einen Latentwärmekörper
00975 als Speicherelement für Bauwerke in einer
00976 Ausführung als getränkte Netzstruktur;
00977
- 00978 Fig. 16b eine Seitenansicht des Speicherelementes nach
00979 Fig. 16a in einer Anordnung zwischen zwei
00980 Wandelementen;
00981
- 00982 Fig. 17 einen Solarverdunster mit Latentwärmekörper
00983 für einen Komposter;
00984
- 00985 Fig. 18 eine Schnittansicht eines Getränkekühlers mit
00986 Latentwärmespeichermaterial bei Beginn des
00987 Kühlvorganges;
00988
- 00989 Fig. 19 einen Getränkekühler nach Fig. 18 mit eingebet-
00990 tetem Getränkebehälter während des Kühlvorgan-
00991 ges.
00992
- 00993 Fig. 20 einen Vertikalschnitt durch einen
00994 Hundefutterbehälter mit einem Latentwärme-
00995 körper, der eine Vielzahl Latentwärmekörper-
00996 teile beinhaltet.
00997
- 00998 Dargestellt und beschrieben ist, zunächst mit Bezug zu
00999 Fig. 1, ein Latentwärmekörper 1, der aus einer Faser-
01000 platte 2 besteht, die mit einem Paraffin-Latentwärme-
01001 speichermaterial getränkt ist, und einer Umhüllung 3.
01002 Die Faserplatte 2 ist eine Weichfaserplatte, die mit
01003 einem Paraffin-Latentwärmespeichermaterial gefüllt ist.
01004 Die Füllung ist in Form einer Tränkung vorgenommen.
01005
- 01006 Es handelt sich im einzelnen um eine Faserplatte aus
01007 Pappelholzfasern, die im ungetränkten Zustand ver-
01008 gleichsweise weich ist. Es können aber auch sonstige

01009 Zellulosefasern zum Einsatz kommen. Im ungetränkten
01010 Zustand hat die Faserplatte eine Dichte von ca.
01011 200kg/m^3 . Bevorzugt sind Faserplatten im Dichtebereich
01012 von $150 - 300\text{kg/m}^3$ im ungetränkten Zustand. Im getränk-
01013 ten Zustand hat die Faserplatte eine Dichte von ca.
01014 700kg/m^3 . Bevorzugt ist hier ein Bereich von ca.
01015 $550 - 800\text{kg/m}^3$. Der Volumenanteil von Paraffin in der
01016 Strukturmatrix beträgt circa 50 %, der Massenanteil des
01017 Paraffins bzw. des Latentwärmespeichermaterials in der
01018 Matrix ca. 68 %.

01019

01020 Die Faserplatte kann auch mit einem brandhemmenden
01021 Zusatz ausgerüstet sein. Überraschend ist, daß hinsicht-
01022 lich festem oder verflüssigtem Zustand des Latent-
01023 wärmespeichermaterials praktisch keine Maßänderungen
01024 der Faserplatte feststellbar sind. Dies insbesondere,
01025 wenn das Latentwärmespeichermaterial mit einem Zusatz
01026 versehen ist, der, wie oben im einzelnen ausgeführt, zu
01027 der Gestaltung von inherenten Hohlstrukturen führt.

01028 Eine solche Faserplatte kann auch als Luft-Wärmeüber-
01029 träger- oder Wasser-Wärmeüberträgerplatte wie auch als
01030 Wandspeicherplatte zum Einsatz kommen.

01031

01032 Alternativ hierzu ist auch eine getränkte Faserplatte
01033 auf Vliesbasis vorgeschlagen, die zeichnerisch nicht im
01034 einzelnen dargestellt ist. Es kommt ein hochporöses
01035 Vlies, etwa auch Polypropylenfasern, bevorzugt zur
01036 Anwendung. Ein solches Vlies kann im ungetränkten Zu-
01037 stand eine Dichte von circa 100kg/m^3 , mit einer bevor-
01038 zugten Bandbreite von circa $70 - 150\text{kg/m}^3$ aufweisen.

01039 Getränkt mit Paraffin hat eine solche Platte auf Vlies-
01040 basis ein Gewicht von circa 700kg/m^3 , in einer Bandbrei-
01041 te von circa $600 - 800\text{kg/m}^3$. Der Anteil Latentwärme-
01042 speichermaterialin der Matrix beträgt hier circa 65 %,
01043 der Massenanteil entsprechend circa 85 %. Eine solche

01044 Faserplatte kann auch transparent bzw. opak ausgebildet
01045 sein. Wesentlich ist, daß eine solche Platte auch im
01046 verfestigten Zustand des Latentwärmespeichermaterials
01047 flexibel ist. Sie kann neben den vorerwähnten Anwen-
01048 dungsfällen beispielsweise auch als Matte etwa für
01049 Gewächshäuser zur Anwendung kommen.

01050

01051 Anstelle einer der beschriebenen Faserplatten kann
01052 auch, gegebenenfalls auch kombiniert mit einer Faser-
01053 platte, als Tränkungskörper ein Vlies oder eine Tex-
01054 tilie in Frage kommen. Insbesondere sind hinsichtlich
01055 Textilien Baumwollgewebe oder Baumwollgewirke von Bedeu-
01056 tung.

01057

01058 Die Umhüllung 3 besteht aus einer Aluminiumfolie. Es
01059 kann sich aber auch um eine Polypropylenfolie handeln.

01060

01061 In Fig. 2 ist ein erster Anwendungsfall dargestellt. Es
01062 handelt sich um einen Latentwärmespeicher 4, in dem
01063 eine Mehrzahl von Latentwärmekörpern 1 senkrecht hän-
01064 gend angeordnet sind. Der Latentwärmespeicher 4 kann
01065 beispielsweise von Luft durchströmt werden. Er kann in
01066 gleicher Weise aber auch von Wasser durchströmt werden.
01067 Hierbei wird in an sich bekannter Weise dann in den
01068 Latentwärmekörpern 1 die Wärme gespeichert und in Folge
01069 dann bei Durchströmung mit einem relativ kälteren Wärme-
01070 trägermedium wieder abgegeben.

01071

01072 Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 3 sind die Latent-
01073 wärmekörper 1 als Fassadenelemente ausgebildet. Auf der
01074 Außenseite 5 können noch besondere Strukturen ausgebil-
01075 det sein. Beispielsweise können hier auch Schieferplat-
01076 ten oder dergleichen noch vorgebaut sein. Wesentlich
01077 ist über die Anordnung als Fassadenelement hinaus, daß
01078 zwischen einer Mauerwand 6 und den Latentwärmekörpern 1

01079 ein Spalt S verbleibt. Der Spalt S kann beispielsweise,
01080 bei unterer und oberer Öffnung, zu einem Kaminzugeffekt
01081 genutzt werden. Hiermit lassen sich die klimatischen
01082 Bedingungen und insbesondere die Anpassung an den Tag-
01083 Nacht-Zyklus wesentlich verbessern. Es kommt zu einem
01084 phasenverschobenen Kühl- bzw. Wärmeeffekt. Da die Aufhei-
01085 zung des Latentwärmespeichermaterials zunächst nur bis
01086 zur Phasenwechseltemperatur eintritt und dann ein gewis-
01087 ser Halteeffekt auftritt, braucht es länger, bis die
01088 Wärme "durchbricht". Umgekehrt ist dann, wenn die Auf-
01089 heizung durch die Sonne wegfällt, die Übererwärmung
01090 schnell abgebaut, dagegen verbleibt ein längerer Wärme-
01091 effekt auf etwa der gleichen Stufe, wenn die Temperatur
01092 des Phasenwechsels erreicht ist.

01093

01094 In Fig. 4 ist mit 7 die Betondecke in einem Gebäude
01095 dargestellt, die als Geschoßzwischenendecke ausgebildet
01096 ist. Auf der Betondecke 7 ist als Wärmedämmung eine
01097 Isolierschicht 8 vorgesehen, beispielsweise bestehend
01098 aus einem Polyurethanschaumstoff. Über der Isolier-
01099 schicht 8 sind, im Falle einer Luftheizung, Luftkanäle
01100 9 ausgebildet, welche zur Einbringung von Wärme über
01101 Warmluft dienen können. Weiter ist über den Luftkanälen
01102 9 eine erste Lage eines Latentwärmekörpers 1 in einer
01103 der Ausgestaltungen, wie sie hier beschrieben ist,
01104 angeordnet. Darüber ist ein weiteres Heizregister 10
01105 angeordnet, das beispielsweise aus Wasserrohren oder
01106 einer Elektroheizung bestehen kann. Darüber ist eine
01107 weitere Schicht gebildet durch einen Latentwärme-
01108 körper 1 in einer der hier beschriebenen Ausgestaltun-
01109 gen angeordnet. Darüber ist schließlich eine Schicht
01110 aus Trockenestrich 11 angeordnet und nach oben abge-
01111 schlossen ist der Aufbau durch einen Bodenbelag 12,
01112 etwa einem Teppich oder Kacheln.

01113

01114 Die Ausgestaltung des Fußbodenaufbaus gemäß Fig. 5
01115 entspricht demjenigen der Fig. 4, jedoch sind hier
01116 keine Luftkanäle 9 ausgebildet. Die erste Lage aus
01117 Latentwärmekörper 1 ist unmittelbar auf der Wärmedäm-
01118 mung 8 angeordnet. Dazwischen befindet sich das Heizre-
01119 gister 10 und darüber die zweite Lage aus Latentwärme-
01120 körpern 1.

01121

01122 In Fig. 6 ist eine Stützstruktur 13 dargestellt, die
01123 als Kassettenraster oder Gitterstruktur ausgebildet
01124 ist. Die Stützstruktur 13 besteht bevorzugt aus einem
01125 Kunststoff und weist einen ähnlichen Wärmeleitwert auf
01126 wie das Latentwärmespeichermaterial.

01127

01128 Fig. 7 zeigt einen mobilen Speicherheizkörper 14, der
01129 ein äußeres Gehäuse 15 aufweist und mit Rollen 16
01130 verfahrbar ist. Im Gehäuseinneren befindet sich ein
01131 Heizelement 17, das beispielsweise aus stromdurchflosse-
01132 nen Drähten gebildet sein kann, zu dessen beiden Seiten
01133 Latentwärmekörper 18 angeordnet sind. Bei eingeschalte-
01134 tem Heizelement 17 wird die davon abgegebene Wärme
01135 bevorzugt von den flächenparallel angeordneten Speicher-
01136 elementen 18 aufgenommen und auch noch nach Ausschalten
01137 des Heizelementes 17 über einen längeren Zeitraum hin-
01138 weg gleichmäßig über das Gehäuse 15 an die Umgebung
01139 abgegeben.

01140

01141 In Fig. 8 ist in einem Horizontalschnitt ein Transport-
01142 behälter 19 für medizinische Zwecke, beispielsweise für
01143 die Aufbewahrung oder den Transport von Blutkonserven
01144 oder Organen 20, gezeigt. Der Behälter besteht aus
01145 einem stabilen Außengehäuse 21 und einem darin mit
01146 Wendeabstand aufgenommenen Innenbehälter 22, der gegen-
01147 über dem Außenbehälter kleinere Abmessungen besitzt.
01148 Die Innenseite des Außenbehälters ist dabei durchgehend

01149 mit einer Isolierschicht 23 ausgekleidet, bei der es
01150 sich um herkömmliche Isolierkörper, beispielsweise um
01151 Styropor, handeln kann. Der verbleibende Raum zwischen
01152 der Isolierschicht 23 und dem Innenbehälter 22 dient
01153 zur Aufnahme von Latentwärmekörpern 24, 25, bei denen
01154 es sich im gezeigten Beispiel um getränkte Holzfaserele-
01155 mente handelt. Ebenso besteht hier aber auch die Mög-
01156 lichkeit, aus einem getränkten Vlies hergestellte oder
01157 weitere der in der Anmeldung beschriebenen Latentwärme-
01158 körpereinzusetzen. Im dargestellten Ausführungsbeispiel
01159 sind Latentwärmekörper 24, 25 paarweise flächenparallel
01160 zueinander angeordnet, so daß der Raum zwischen Innenbe-
01161 hälter 22 und Isolierschicht 23 vollständig von ihnen
01162 ausgefüllt wird. Dabei sind mehrere Paare von Latentw-
01163ärmekörpern 24, 25 versetzt zueinander angeordnet.
01164 Alternativ zu der dargestellten Anordnung sind auch
01165 andere zweckmäßig erscheinenden Anordnungen realisier-
01166 bar. Die Latentwärmekörper 24 und 25 können sich hin-
01167 sichtlich der Phasenumwandlungstemperaturen ihrer jewei-
01168 ligen Latentwärmespeichermaterialien unterscheiden, so
01169 daß in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur des
01170 Außenbehälters 21 und der gewünschten Temperatur im
01171 Innenbehälter 22 durch einen mehrstufigen Speicher mit
01172 ausgewählten Phasenumwandlungstemperaturen eine optima-
01173 le Speicherwirkung eingestellt werden kann. Der Trans-
01174 portbehälter 19 weist ferner einen nicht dargestellten
01175 Boden und einen beispielsweise mit Scharnieren daran
01176 verschwenkbaren Deckel auf, wobei im Boden- und Deckel-
01177 bereich zweckmäßig ebenfalls ein Verbundaufbau aus
01178 einer Isolationsschicht 23 und Latentwärmekörpern 24,
01179 25 vorgesehen ist.

01180

01181 Fig. 9 beschreibt in einem Vertikalschnitt einen Hunde-
01182 futterbehälter 26, der ein Außengehäuse 27 aufweist, an
01183 dessen Oberseite eine Ausformung 28 für das Hundefutter

01184 29 vorgesehen ist. Der sowohl unterhalb wie auch seit-
01185 lich der Ausformung gelegene Innenraum des Futterbehäl-
01186 ters dient zur Aufnahme eines Latentwärmekörpers 30,
01187 der in der bevorzugten Anwendung als Kühlelement dient
01188 und über den gut wärmeleitfähig ausgestalteten Wandbe-
01189 reich der Ausformung 28 in Wärmeaustausch mit dem Hunde-
01190 futter steht.

01191

01192 Der in Fig. 10 in einem Vertikalschnitt dargestellte
01193 Katzenfutterbehälter 31 besteht aus einem Untergehäuse
01194 32, auf das ein Obergehäuse 33 aufgesetzt und dabei
01195 mittels einer Zentriereinrichtung 34 zentriert worden
01196 ist. Die Zentriereinrichtung 34 kann aus stift- oder
01197 wulstartigen Vorsprüngen im Oberteil 33 und und hin-
01198 sichtlich der Form und Lage angepaßten Aussparungen im
01199 Unterteil 34, aber auch auf andere zweckmäßige Weise,
01200 ausgebildet sein. Das Oberteil 33 weist eine Ausformung
01201 35 zur Aufnahme des Katzenfutters 36 auf, wobei der
01202 Bodenbereich 37 der Ausformung 35 bevorzugt dünnwan-
01203 dig und aus einem gut wärmeleitenden Material herge-
01204 stellt ist. Das Untergehäuse 32 weist in seinem Inneren
01205 eine Wärmedämmung 38 auf, die ihrerseits an der Obersei-
01206 te mit einer Ausnehmung 39 zur Aufnahme eines Latent-
01207 wärmekörpers 40 ausgestattet ist. Als Latentwärme-
01208 körper 40 eignen sich in diesem Zusammenhang sämtliche
01209 der in der Anmeldung beschriebenen Ausführungsformen.
01210 Gemäß der Darstellung ist vorgesehen, daß bei auf das
01211 Untergehäuse 32 aufgesetztem Obergehäuse 33 die Unter-
01212 seite des Obergehäuses im Bereich der Ausnehmung 35
01213 flächenparallel in Kontakt mit den Latentwärmekörpern
01214 40 steht, so daß ein guter Wärmeübergang zwischen dem
01215 Tierfutter und dem Latentwärmekörper gegeben ist. Die
01216 mit Bezug auf die Fig. 9, 10 beschriebenen Futterbehäl-
01217 ter können darüber hinaus auch zur Aufnahme weiterer,

01218 nicht im einzelnen erwähnter Futtersorten verwendet
01219 werden.
01220
01221 Fig. 11a zeigt eine Draufsicht auf ein Speicherelement
01222 für Luft/Wasserwärmetauscher 41, das im Beispiel aus
01223 vier in einer Einschweißfolie 41' eingeschweißten
01224 Latentwärmekörpern 42 gebildet ist. Alternativ zu der
01225 gezeigten reihenartigen Anordnung von vier Latent-
01226 wärmekörpern 41 sind auch beliebige andere Anzahlen und
01227 Anordnungen von Latentwärmekörpern in einem derartigen
01228 Speicherelement realisierbar. Für den gezeigten Anwen-
01229 dungsfall sind sämtliche in der Anmeldung beschriebene
01230 Ausführungsformen von Latentwärmekörpern einsetzbar. In
01231 dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, daß
01232 die Latentwärmekörper 42 zwischen zwei aufeinander
01233 gelegten Folienstücken 41' angeordnet sind und vollstän-
01234 dig umlaufend mit Schweißnähten 43, 43' umgeben sind.
01235 Es wird weiterhin vorgeschlagen, daß die Schweißnähte
01236 43' zwischen benachbarten Latentwärmekörpern 41 als
01237 bevorzugte Biege- oder Knickbereiche ausgebildet sind,
01238 so daß das Speicherelement 41 für verschiedene Anwen-
01239 dungsfälle in unterschiedliche Gebrauchsformen gebracht
01240 werden kann, ohne dabei die Latentwärme-
01241 körper 42 zu beschädigen.
01242
01243 Fig. 11b zeigt eine Seitenansicht des Speicherelementes
01244 für Luft/Wasserwärmetauscher nach Fig. 11a in einer
01245 möglichen zusammengeklappten Anordnung.
01246
01247 Fig. 12a zeigt eine Draufsicht auf eine Wärme-/Kühl-
01248 decke 44 in ausgebreitetem Zustand. Wie sich in Verbin-
01249 dung mit Fig. 12a, die einen zusammengerollten Zustand
01250 der Decke 44 in einer Seitenansicht zeigt, ergibt,
01251 besteht die Decke 44 aus zwei parallel zueinander ange-
01252 ordneten Gewebelagen 45, 45', zwischen denen eine An-

01253 zahl einzeln in nicht näher dargestellten Schutzhüllen
01254 eingeschweißter Latentwärmekörper 46 eingenäht ist.
01255
01256 Entsprechend dem Ausführungsbeispiel der Fig. 12a, 12b
01257 sind die Gewebelagen 45, 45' durch randseitige Nähte 47
01258 und Zwischennähte 48 zwischen den Latentwärmekörpern 46
01259 miteinander verbunden, so daß ein innerer Zusammenhalt
01260 ohne die Gefahr des Verrutschens von Latentwärme-
01261 körpern 46 entsteht. Die dargestellte Wärme-/Kühldecke
01262 44 kann beispielsweise als Babydecke oder Unfalldecke
01263 Anwendung finden. Bevorzugt kommen daher flexible
01264 Latentwärmekörper 46 dort zum Einsatz, bei deren Träger-
01265 material es sich um ein Vlies handeln kann. Während in
01266 Fig. 12a in einer Draufsicht nur ein Ausschnitt einer
01267 ausgebreiteten Wärme-/Kühldecke 44 gezeigt ist, gibt
01268 Fig. 12b in einer Seitenansicht eine zusammengerollte
01269 Anordnung einer vollständigen Decke wieder. Abweichend
01270 von dem gezeigten Ausführungsbeispiel sind auch Ausbil-
01271 dungen mit abweichender Form, Anzahl und Anordnung von
01272 Latentwärmekörpern 46 denkbar.
01273
01274 Fig. 13 zeigt als weiteres Anwendungsbeispiel eine
01275 Draufsicht auf einen Handschuh 49, zwischen dessen
01276 inneren und äußeren, nicht näher dargestellten Gewebe-
01277 schichten Latentwärmekörper 50, 50' eingenäht sind. In
01278 diesem Anwendungsbeispiel werden ebenfalls bevorzugt
01279 flexible Latentwärmekörper eingesetzt, deren Trägermate-
01280 rial ein Vlies sein kann.
01281
01282 Fig. 14 zeigt eine Einlegesohle 51 für einen Schuh.
01283 Danach wird vorgeschlagen, einen bevorzugt flexible
01284 Eigenschaften aufweisenden Latentwärmekörper 52 in eine
01285 Folie 53 einzuschweißen, wobei auf der Ober- und/oder
01286 Unterseite der Sohle 52 nicht dargestellte weitere
01287 Sohlenschichten befestigt sein können. Dabei können an

01288 der Sohlenunterseite bevorzugt strukturierte Lagen aus
01289 Materialien wie etwa Schaumstoff oder Gummi verwendet
01290 werden, die ein Verrutschen der Einlegesohle 51 im
01291 Schuh verhindern. Auf der Oberseite der Sohle 51 können
01292 vorzugsweise textile, beispielsweise auch wattierte
01293 Gewebelagen eingesetzt werden, die den Tragekomfort
01294 zusätzlich erhöhen.

01295

01296 Fig. 15 verdeutlicht in einer Draufsicht eine Weste 54,
01297 zwischen deren nicht näher zeichnerisch unterschiedenen
01298 inneren und äußeren Stoffschichten Latentwärmekörper
01299 55, 56 und 57 eingenäht sind. Um einen bestmöglichen
01300 Tragekomfort zu erzielen, finden dabei bevorzugt
01301 flexible Latentwärmekörper Verwendung, die einzeln in
01302 eine Umhüllung eingeschweißt sind. Als Umhüllung eignen
01303 sich beispielsweise Folien und hier insbesondere Alumi-
01304 nium- oder Polypropylenfolien.

01305

01306 Fig. 16a zeigt eine Ansicht eines als Speicherelement
01307 für Bauwerke ausgebildeten erfindungsgemäßen Latentwär-
01308 mekkörpers 58. Danach weist der Latentwärmekörper eine
01309 netzartige Struktur eines Trägermaterials 59 auf, das
01310 aus textilen Werkstoffen, Flachs oder weiteren zweckmä-
01311 ßigen Materialien mit kapillaren Aufnahmeräumen für das
01312 erfindungsgemäße Latentwärmespeichermaterial bestehen
01313 kann. Gemäß dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist das
01314 Trägermaterial 59 mit nicht näher dargestelltem Latent-
01315 wärmespeichermaterial getränkt, wobei die getränkte
01316 Netzstruktur für Wasserdampf durchlässig ist und daher
01317 eine Wasserdampfdiffusion in Wänden von Bauwerken ermög-
01318 licht.

01319

01320 In Fig. 16b ist eine bevorzugte Anwendung eines Spei-
01321 cherelementes nach Fig. 16a anhand einer Schnittdarstel-
01322 lung entlang der Schnittlinie XVI-XVI dargestellt. Das

01323 Speicherelement 58 ist danach ist senkrechter Anordnung
01324 flächenparallel zwischen zwei beabstandeten Wandelemen-
01325 ten 60, 60' angeordnet. Alternativ zu der dargestellten
01326 Ausführungsform sind auch abweichende Ausbildungen von
01327 Netzstrukturen möglich.

01328

01329 Fig. 17 beschreibt anhand einer Schemaskizze eine bevor-
01330 zugte Anwendung eines erfindungsgemäßen Latentwärmekör-
01331 pers 61 als Speicherelement für einen Solarverdunster
01332 62. Der Solarverdunster weist danach ein Außengehäuse
01333 63 auf, das oberseitig mit einer energiereichen Strah-
01334 lung, beispielsweise Sonnenstrahlung, hindurchlassenden
01335 Abdeckung 64, beispielsweise einer Glasplatte, ver-
01336 schlossen ist. Im Bodenbereich des Außenbehälters ist
01337 eine Isolierschicht 65 angeordnet, die aus herkömmli-
01338 chen Isoliermaterialien, beispielsweise Styropor, herge-
01339 stellt sein kann. Ebenso besteht auch die Möglichkeit,
01340 daß auch die Seitenwände des Außengehäuses mit entspre-
01341 chenden Isolierschichten ausgestattet sind. Über einen
01342 Zulauf 66 wird vorzugsweise Wasser 67 in das Gehäuse
01343 eingeleitet, wobei ein gewünschter Füllstand unter
01344 Anwendung eines Sicherheitsventils 68, bei dem es sich
01345 - wie dargestellt - um einen Schwimmer handeln kann,
01346 nicht überschritten wird. In den zwischen der Abdeckung
01347 64 und der Wasseroberfläche verbleibenden Raum 69 wird
01348 von einem Ventilator 70 über eine Zuleitung 71 Luft
01349 vorzugsweise eingeblasen, die sich oberhalb des Wasser-
01350 spiegels mit Wasserdampf anreichert und aufgrund des
01351 entstehenden Überdruckes durch eine Leitung 72 in einen
01352 Verbraucher 73 entweicht, bei dem es sich im dargestell-
01353 ten Anwendungsfall um einen Komposter handelt. Die für
01354 die Verdunstung des Wassers erforderliche Energie wird
01355 dem Behälter mittels durch die Abdeckung 64 einfallen-
01356 der energiereicher Strahlung zugeführt. Der dargestell-
01357 te Latentwärmekörper 61 befindet sich unterhalb der

01358 Wasseroberfläche und ist im gezeigten Ausführungsbei-
01359 spiel auf nicht näher dargestellte Weise mit herkömmli-
01360 chen Befestigungselementen an Seitenwänden des Gehäuses
01361 63 befestigt. Alternativ besteht auch die Möglichkeit,
01362 daß der Latentwärmekörper 61 unbefestigt im Wasser
01363 schwimmt. Dazu wird vorgeschlagen, daß an dem Latent-
01364 wärmekörper bedarfsweise Auf- oder Abtriebselemente
01365 befestigt sind, durch die der Latentwärmekörper im
01366 umgebenden Wasser gerade in der Schwebe gehalten wird,
01367 so daß kein Emporsteigen zur Oberfläche oder Absetzen
01368 auf dem Behältergrund möglich ist und alle Oberflä-
01369 chen des Latentwärmekörpers am Wärmeaustausch teilneh-
01370 men. Als Abtriebsmittel können beliebige Gewichte ver-
01371 wendet werden, als Auftriebselemente sind z. B. luftge-
01372 füllte Kammern vorstellbar. Gegenüber herkömmlichen
01373 Solarverdunstern besteht der Vorteil der in Fig. 17
01374 dargestellten Anordnung darin, daß der verwendete
01375 Latentwärmekörper 61 bei intensiver Sonneneinstrahlung
01376 und damit hoher Wärmezufuhr einen Großteil der gerade
01377 nicht zur Verdunstung benötigten Wärme zur Speicherung
01378 aufnimmt und diesen während Bewölkungs- und Nachtphasen
01379 geringerer Einstrahlungsintensität an das umgebende
01380 Wasser abgibt, so daß eine Vergleichmäßigung der Ver-
01381 dunstungsleistung erreicht wird. Für die in Fig. 17
01382 beschriebene Anwendung kann der Latentwärmekörper 61
01383 wahlweise aus beliebigen der in der Anmeldung genannten
01384 Trägermaterialien und Latentwärmespeichermaterialien
01385 hergestellt sein. Aufgrund der vernachlässigbaren
01386 Mischbarkeit des Latentwärmespeichermaterials mit Was-
01387 ser kann der Latentwärmekörper außerdem wahlweise mit
01388 oder ohne Umhüllung verwendet werden. Sofern auf eine
01389 äußere Umhüllung des Latentwärmekörpers verzichtet
01390 wird, können die Kapillaren des Trägermaterials außen-
01391 flächig durch Verschleifen oder dergleichen verschlos-
01392 sen sein, so daß ein zusätzlicher Schutz gegen ein

01393 Austreten von Latentwärmespeichermaterial in die Umge-
01394 bung erreicht wird.
01395
01396 Die Erfindung betrifft weiterhin Kissen, Unterlagen,
01397 Rollen, Bandagen, Bänder, Gürtel und Einlagen, Packun-
01398 gen, Kompressen zur Wärme- und/oder Kälteapplikation
01399 für medizinische, orthopädische und veterinärmedizini-
01400 sche Zwecke, die mit dem erfindungsgemäßen
01401 Latentwärmekörper ausgestattet sind. In diesem Zusammen-
01402 hang ist vorzugsweise an die Verwendung von flexiblen
01403 Latentwärmekörpern gedacht, als dessen Trägermaterial
01404 daher insbesondere ein Vlies, eine auf Vliesbasis herge-
01405 stellte Faserplatte oder auch eine aus einem anderen
01406 Werkstoff hergestellte flexible Faserplatte besonders
01407 gut geeignet ist. Weitere bevorzugte Anwendungen des
01408 erfindungsgemäßen Latentwärmekörpers beziehen sich auf
01409 Gürtel, Einlagen zur Wärme- und/oder Kälteapplikation
01410 für gesundheitliche Zwecke und insbesondere zur Verwen-
01411 dung beim Sport, in der Freizeit und/oder am Arbeits-
01412 platz.
01413
01414 Über den in Fig. 8 gezeigten Transportbehälter für
01415 medizinische Zwecke hinausgehend ist weiterhin daran
01416 gedacht, erfindungsgemäße Latentwärmekörper mit oder
01417 ohne umgebende Behälter und Folien zum Zwecke der Iso-
01418 lierung und/oder der Wärmespeicherung in weiteren
01419 Thermo-Transport- und/oder -verpackungsmitteln einzuset-
01420 zen. Auch Thermobehälter für Lebensmittel zur gewerbli-
01421 chen Verwendung und/oder für den Haushalt stellen einen
01422 möglichen Anwendungsbereich für erfindungsgemäße
01423 Latentwärmekörper dar.
01424
01425 Über die bisher in der Anmeldung beschriebenen Anwen-
01426 dungsmöglichkeiten für Bauzwecke ist im Baubereich noch
01427 an weitere Einsatzmöglichkeiten gedacht, wie beispiels-

01428 weise der Ummantelung von Schwimmbecken - hier insbeson-
01429 dere von unbeheizten Freibädern - zur Vergleichmäßigung
01430 der von der Sonneneinstrahlung mitbestimmten Wassertem-
01431 peratur über den Tagesablauf hinweg. Erfindungsgemäße
01432 Latentwärmekörper lassen sich im Baubereich außer zur
01433 Wärmespeicherung auch als Kältespeichermaterial verwen-
01434 den. Hier ist z. B. an eine Anwendung in Kühlhäusern
01435 gedacht, in denen die Latentwärmekörper z. B. hinter
01436 Wandverkleidungen, aber auch im Boden- und/oder Decken-
01437 bereich angeordnet sein können und auch bei schubweisem
01438 Betrieb eines Kälteaggregates eine gleichmäßige Absen-
01439 kung der Raumtemperatur ermöglichen. Die Schaltfrequenz
01440 des Kompressors wird dadurch auf vorteilhafte Weise
01441 erniedrigt.

01442

01443 Darüber hinaus können erfindungsgemäße Latentwärmekör-
01444 per auch bei Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen als
01445 Latentwärme- und/oder -Kältespeichermaterial verwendet
01446 werden. Dabei ist z. B. an einen Einsatz in Frachträu-
01447 men von Lieferwagen, Flugzeugen und Schiffen gedacht.
01448 Dabei ist z. B. an einen Einsatz in Frachträumen von
01449 Lieferwagen, Flugzeugen und Schiffen, beispielsweise in
01450 Container-Zwischenräumen, gedacht.

01451

01452 Das bei den bisher beschriebenen Anwendungsfällen in
01453 kapillarartigen Aufnahmeräumen eines Trägermaterialies
01454 aufgenommene Latentwärmespeichermaterial auf Paraffinba-
01455 sis kann in zahlreichen Fällen auch ohne Trägermaterial
01456 Anwendung finden. Das Wärmespeichermaterial behält
01457 dabei seine Wärmespeicherfunktion und zeichnet sich
01458 weiterhin durch eine leichte und nahezu unbegrenzte
01459 Verformbarkeit aus. Als mögliches Anwendungsbeispiel
01460 dafür beschreibt Fig. 18 einen Getränkekühler 74, durch
01461 den eine gegenüber bekannten Kühleinrichtungen beschleu-
01462 nigte Abkühlung eines in einem Getränkebehälter 75

01463 eingeschlossenen Getränks 76 erreicht wird. Der Getränk-
01464 kekühler 74 enthält nach dem gezeigten Ausführungsbei-
01465 spiel ein Behälterteil 77, in dessen Innenraum Latent-
01466 wärmespeichermaterial 78 enthalten ist. Die nicht von
01467 dem Behälterteil 77 umschlossene Oberfläche des Latent-
01468 wärmespeichermaterials 78 wird von einer Folie 79 be-
01469 deckt, die in der Weise mit dem Rand des Behälterteiles
01470 77 verbunden ist, daß das Latentwärmespeichermaterial
01471 78 auch in verflüssigtem Zustand nicht aus dem Getränke-
01472 kühler 74 austreten kann. Die Befestigung der Folie 79
01473 am Rand des Behälterteiles 77 kann mit geeigneten Befes-
01474 tigungselementen 80 erfolgen. In Fig. 18 ist als derar-
01475 tiges Befestigungselement ein den Rand des Behältertei-
01476 les 77 umgreifendes Profil gewählt, das sich entlang
01477 der gesamten Länge des Randes erstreckt und beispiels-
01478 weise über durchgehende Klebstoffschichten 81, 82 ,
01479 oder auf andere verbindende und dichtende Weise, mit
01480 der Folie 79 und dem Rand des Behälterteiles 77 verbun-
01481 den ist. Alternativ zu dem als Profil gewählten Befesti-
01482 gungselement 80, das neben einer Dichtwirkung auch eine
01483 optische Funktion erfüllt, kann auch eine unmittelbare
01484 Abdichtung zwischen der Folie 79 und dem Rand des Behäl-
01485 tertiles 77 vorgesehen sein. Vorzugsweise ist vorgese-
01486 hen, daß die Abmessungen der Folie 79 in gestrecktem
01487 Zustand den Randabstand des Behälterteiles 77 übertref-
01488 fen, so sich die Folie 79 in Ausgangslage wellen- oder
01489 faltenartig oder auch sich selbst überlappend mehr
01490 oder minder unregelmäßig auf der Oberfläche des
01491 Latentwärmespeichermaterials erstreckt. Exemplarisch
01492 zeigt dazu die Schnittansicht der Fig. 18 eine Anord-
01493 nung der Folie 79 mit Lamellen 83. Zur Vorbereitung des
01494 Gebrauchs wird der Getränkekühler 74 in eine Kühlein-
01495 richtung, beispielsweise einen Kühlschrank oder eine
01496 Gefriertruhe, hineingegeben und solange dort belassen,
01497 bis das Latentwärmespeichermaterial eine gewünschte

01498 Abkühlung erfahren hat. Nach der Entnahme aus der Kühl-
01499 einrichtung wird ein Getränkebehälter 75, beispielswei-
01500 se eine Bierflasche, auf die Außenfläche der Folie 79
01501 aufgelegt oder gestellt, wie dies in Fig. 18 ebenfalls
01502 dargestellt ist. Bei im wesentlichen waagrechter Aus-
01503 richtung des Getränkekühlers sinkt der Getränkebehälter
01504 aufgrund seines Gewichtes und der leichten Verformbar-
01505 keit der Folie und des Latentwärmespeichermaterials in
01506 den Innenraum des Behälterteiles 77 hinab, wobei er
01507 dabei zunehmend in Kontakt mit der an Latentwärmespei-
01508 chermaterial angrenzenden Folie gelangt und von dieser
01509 umschlossen wird, wobei es, wie in Fig. 19 dargestellt,
01510 zu einer zunehmenden Streckung der Folie in der Ebene
01511 der Behälteröffnung kommt.

01512

01513 In Fig. 19 ist eine Anordnung erreicht, in der der
01514 Getränkebehälter 75 nahezu vollständig von der an ihm
01515 anliegenden Folie 79 und dem angrenzenden Latent-
01516 wärmespeichermaterial umgeben ist. Der Getränkebehälter
01517 75 steht dadurch mit dem überwiegenden Teil seiner
01518 Außenfläche über die Folie 79 in direktem Wärmeaus-
01519 tausch mit dem abgekühlten Latentwärmespeichermaterial
01520 78. Aufgrund der dadurch sehr gut möglichen Wärmelei-
01521 tung vom Getränkebehälter in das Latentwärmespeichermat-
01522 erial wird eine sehr rasche Abkühlung des Getränkebehäl-
01523 ters und des darin eingeschlossenen Getränkes erreicht.
01524 Nachdem eine gewünschte Abkühlung des Getränkebehälters
01525 bzw. Getränks erreicht worden ist, wird der Getränkebe-
01526 hälter aus dem Getränkekühler entnommen. Im Anschluß
01527 daran kommt es in Abhängigkeit von der Verformbarkeit
01528 der Folie 79 und den Materialeigenschaften, insbesonde-
01529 re der Oberflächenspannung und Viskosität, des Latent-
01530 wärmespeichermaterials 78 zu einer zeitabhängigen Rück-
01531 verformung des Latentwärmespeichermaterials.

01532

01533 Der oben beschriebene Getränkekühler 74 kann außerdem
01534 auch zur Abkühlung von weiteren Gegenständen, beispiels-
01535 weise von festen Lebensmitteln, eingesetzt werden.
01536 Unter Umkehrung seines Wirkungsprinzips ist ebenso
01537 vorstellbar, daß zunächst eine Erwärmung des
01538 Latentwärmespeichermaterials in einer Heizeinrichtung,
01539 beispielsweise in einem Ofen, erfolgt und daß nach
01540 Entnahme aus der Heizeinrichtung eine Anwendung zur
01541 Erwärmung von Gegenständen, beispielsweise von Behäl-
01542 tern mit festen oder flüssigen Nahrungsmitteln, er-
01543 folgt. Weiterhin besteht die Möglichkeit, anstelle
01544 einer gemäß Fig. 18, 19 mit Flächenüberschuß gegenüber
01545 der Behälteröffnung bemessenen Folie 79 eine Folie zu
01546 verwenden, die bereits im unbelasteten Zustand einen im
01547 wesentlichen gestreckten Verlauf besitzt und bei Ge-
01548 wichtsbelastung durch einen zu kühlenden bzw. zu erwär-
01549 menden Körper dessen Einsinken in das Behälterinnere
01550 aufgrund ihrer leichten Dehnbarkeit erlaubt.

01551
01552 Auch bei Anwendungen des Latentwärmespeichermaterials
01553 auf Paraffinbasis ohne Trägermaterial kann das
01554 Latentwärmespeichermaterial zur Erzielung vorteilhafter
01555 Eigenschaften einen einzelnen oder mehrere der bisher
01556 beschriebenen Zusatzstoffe enthalten. Bevorzugt werden
01557 dabei Zusatzstoffe verwendet, mit denen gelartige Eigen-
01558 schaften des Latentwärmespeichermaterials erhalten
01559 werden. Dazu können den Paraffinen beispielsweise durch
01560 Copolymerisation hergestellte vernetzte Polymere sowie
01561 Mineralöl und bedarfsweise weitere Zusätze zugegeben
01562 werden.

01563
01564 In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist vorge-
01565 sehen, daß das Latentwärmespeichermaterial 78 innerhalb
01566 des Getränkekühlers 74 vollständig in einem Beutel aus
01567 einer für Latentwärmespeichermaterial undurchlässigen

01568 Folie eingeschlossen ist, wobei die Folie mit ihrer dem
01569 Latentwärmespeichermaterial abgewendeten Seite am Ge-
01570 tränkebehälter anliegt und ihn dabei im Latentwärme-
01571 speichermaterial umgibt.

01572

01573 In Fig. 20 ist ein mögliches Anwendungsbeispiel eines
01574 Latentwärmekörpers, der eine Vielzahl von Latentwärme-
01575 teilkörpern 84 enthält, dargestellt. Im einzelnen han-
01576 delt es sich dabei um einen Futterbehälter 26 mit einem
01577 Außengehäuse 27, das dem des Futterbehälters 26 aus
01578 Fig. 9 entspricht. Davon abweichend sind allerdings
01579 anstelle eines einstückigen Latentwärmekörpers 30 eine
01580 Vielzahl von Latentwärmeteilkörpern 84 vorgesehen,
01581 wobei das von den Latentwärmeteilkörpern 84 ausgefüllte
01582 Volumen mehr als das Zehnfache des Volumens von einzel-
01583 nen Latentwärmeteilkörpern 84 beträgt. In weiterem
01584 Vergleich zu Fig. 9 geht aus Fig. 20 hervor, daß mit
01585 einem aus vielen kleineren Latentwärmeteilkörpern gebil-
01586 deten Latentwärmekörper auch hinterschnittene Gehäuse-
01587 formen problemlos ausgefüllt werden können. Bei dem in
01588 Fig. 20 gezeigten Futterbehälter kann außerdem bevor-
01589 zugt in dem an die Ausformung 28 angrenzenden Bereich
01590 durch mechanische Einwirkung eine Verdichtung der
01591 Latentwärmeteilkörper vorgenommen werden, so daß dort
01592 eine bevorzugte Wärme- bzw. Kältespeicherwirkung erhal-
01593 ten wird.

01594

01595 Alle offenbarten Merkmale sind erfindungswesentlich. In
01596 die Offenbarung der Anmeldung wird hiermit auch der
01597 Offenbarungsinhalt der zugehörigen/beigefügten Priori-
01598 tätsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung) vollinhalt-
01599 lich mit einbezogen, auch zu dem Zweck, Merkmale dieser
01600 Unterlagen in Ansprüche vorliegender Anmeldung mit
01601 aufzunehmen.

01602 A N S P R Ü C H E

01603

01604 1. Latentwärmekörper (1) mit in einem Aufnahmeräume
01605 aufweisenden Trägermaterial aufgenommenem Latent-
01606 wärmespeichermaterial auf Paraffinbasis, wobei das Trä-
01607 germaterial aus einem organischen Kunststoff- oder
01608 Naturmaterial besteht, dadurch gekennzeichnet, daß das
01609 Trägermaterial aus einzelnen Trägermaterialelementen
01610 beispielsweise durch Verklebung zusammengesetzt ist,
01611 wobei jedenfalls zwischen den Trägermaterialelementen
01612 kapillarartige Aufnahmeräume für das Latentwärmespei-
01613 chermaterial ausgebildet sind.

01614

01615 2. Latentwärmekörper nach Anspruch 1 oder insbesondere
01616 danach, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägermaterial
01617 eine Faserplatte aus Zellulose-Fasern ist.

01618

01619 3. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der vor-
01620 hergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch
01621 gekennzeichnet, daß der Latentwärmekörper (1) eine
01622 Umhüllung aufweist.

01623

01624 4. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der vor-
01625 hergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch
01626 gekennzeichnet, daß die Umhüllung aus einem Folienmate-
01627 rial besteht.

01628

01629 5. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der vor-
01630 hergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch
01631 gekennzeichnet, daß die Umhüllung aus einer Aluminiumfo-
01632 lie besteht.

01633

01634 6. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der vor-
01635 hergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch

- 01636 gekennzeichnet, daß die Umhüllung aus einer Polypro-
01637 pylenfolie besteht.
01638
- 01639 7. Latentwärmekörper nach den Merkmalen des Oberbe-
01640 griffs des Anspruches 1 oder einem oder mehreren der
01641 vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
01642 dadurch gekennzeichnet, daß das Trägermaterial ein
01643 Vlies ist.
01644
- 01645 8. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der vor-
01646 hergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch
01647 gekennzeichnet, daß das Trägermaterial etwa mit dem
01648 Zwei- bis Zehnfachen des Eigengewichtes mit Latent-
01649 wärmespeichermaterial getränkt ist.
01650
- 01651 9. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der vor-
01652 hergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch
01653 gekennzeichnet, daß der Latentwärmekörper als Platten-
01654 körper in einem Wärmetauscher angeordnet ist.
01655
- 01656 10. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
01657 vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
01658 dadurch gekennzeichnet, daß der Latentwärmekörper als
01659 Fußbodenelement in einer Fußbodenheizung angeordnet ist.
01660
- 01661 11. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
01662 vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
01663 dadurch gekennzeichnet, daß der Latentwärmekörper spi-
01664 ralförmig ausgebildet ist.
01665
- 01666 12. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
01667 vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
01668 dadurch gekennzeichnet, daß die Kapillaren außenflächig
01669 des Trägermaterials durch Verschleifen oder dergleichen
01670 verschlossen sind.

01671 13. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
01672 vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
01673 dadurch gekennzeichnet, daß die Fasern untereinander
01674 verleimt sind.

01675

01676 14. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
01677 vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
01678 dadurch gekennzeichnet, daß die Faserplatte eine unter
01679 geringem Druck hergestellte flexible Faserplatte ist.

01680

01681 15. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
01682 vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
01683 dadurch gekennzeichnet, daß das Latentwärmespeicher-
01684 material mit einer Verdickungsflüssigkeit ausgerüstet
01685 ist.

01686

01687 16. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
01688 vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
01689 dadurch gekennzeichnet, daß das Verdickungsmittel ein
01690 verzögernd wirkendes Mittel ist.

01691

01692 17. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
01693 vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
01694 dadurch gekennzeichnet, daß das Latentwärmespeicher-
01695 material einen Anteil an Mineralöl und Polymeren ent-
01696 hält.

01697

01698 18. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
01699 vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
01700 dadurch gekennzeichnet, daß das Mineralöl hochraffi-
01701 niertes Mineralöl ist.

01702

01703 19. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
01704 vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
01705 dadurch gekennzeichnet, daß das Mineralöl einen Anteil

01706 von circa 10-50% des Latentwärmespeichermaterials dar-
01707 stellt.

01708

01709 20. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
01710 vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach,
01711 dadurch gekennzeichnet, daß der Massenanteil der Polyme-
01712 re am Latentwärmespeichermaterial nicht mehr als 5 %
01713 beträgt.

01714

01715 21. Mobiler Speicherheizkörper (14) mit Latentwärme-
01716 körpern (18), die eines oder mehrere Merkmale der An-
01717 sprüche 1 bis 20 aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß
01718 die Latentwärmekörper (18) in Wärmeaustausch mit einem
01719 Heizelement (17) und in weiterem Wärmeaustausch mit
01720 einem äußeren Gehäuse (15) stehen.

01721

01722 22. Transportbehälter (19) mit Latentwärmekörpern (24,
01723 25), die eines oder mehrere Merkmale der Ansprüche 1
01724 bis 20 aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß die
01725 Latentwärmekörper (24, 25) zwischen einem Innenbehälter
01726 (22) und einem davon beabstandeten Außengehäuse (21)
01727 schichtweise und flächenparallel zu den Wandungen des
01728 Außengehäuses (21) und des Innenbehälters (22) angeord-
01729 net sind.

01730

01731 23. Transportbehälter (19) nach Anspruch 22 oder insbe-
01732 sondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß die
01733 Latentwärmekörper (24, 25) Latentwärmespeichermaterial
01734 unterschiedlicher Phasenumwandlungstemperaturen beinhal-
01735 ten.

01736

01737 24. Futterbehälter (26) mit einem Latentwärmekörper
01738 (30), der eines oder mehrere Merkmale der Ansprüche 1
01739 bis 20 aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß ein Außen-
01740 gehäuse (27) oberseitig eine Ausformung (28) als Aufnah-

01741 me für Futter (29), insbesondere für Hundefutter, auf-
01742 weist und daß die wärmeleitfähige Wandung der Ausfor-
01743 mung (28) auf der dem Futter (29) gegenüberliegenden
01744 Oberfläche in Wärmeaustausch mit dem Latentwärme-
01745 körper (30) steht.

01746

01747 25. Futterbehälter (31) mit einem Latentwärmekörper
01748 (40), der eines oder mehrere Merkmale der Ansprüche 1
01749 bis 20 aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß in einem
01750 Untergehäuse (32) mit einer Wärmedämmung (38) eine
01751 Ausnehmung (39) für den Latentwärmekörper (40) ausgebil-
01752 det ist und daß auf das Untergehäuse (32) ein Obergehäu-
01753 se (33) mit einer Ausformung (35) für Futter (36) aufge-
01754 setzt ist, wobei das Futter (36) über eine bodenseitige
01755 wärmeleitfähige Wandung (37) der Ausformung (35) in
01756 Wärmeaustausch mit dem Latentwärmekörper (40) steht.

01757

01758 26. Speicherelement für Luft-/Wasserwärmetauscher (41)
01759 mit Latentwärmekörpern (42), die eines oder mehrere
01760 Merkmale der Ansprüche 1 bis 20 aufweisen, dadurch
01761 gekennzeichnet, daß die Latentwärmekörper in benachbar-
01762 ter Anordnung zwischen die Latentwärmekörper überdecken-
01763 den Einschweißfolien (41') angeordnet und mittels
01764 Schweißnähten (43, 43') zwischen den Einschweißfolien
01765 (41') vollständig eingeschlossen sind, wobei zwischen
01766 benachbarten Latentwärmekörpern (42) verlaufende
01767 Schweißnähte (43') als bevorzugte Verformungsbereiche
01768 ausgebildet sind.

01769

01770 27. Wärme-/Kühldecke (44) mit Latentwärmekörpern (46),
01771 die eines oder mehrere Merkmale der Ansprüche 1 bis 20
01772 aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß die Latentwärme-
01773 körper zueinander benachbart zwischen im wesentlichen
01774 flächenparallel angeordneten Gewebelagen (45, 45')

- 01775 angeordnet sind und mittels Nähten (47, 48) zwischen
01776 den Gewebelagen (45, 45') gehalten sind.
01777
- 01778 28. Handschuh (49) mit Latentwärmekörpern (50, 50'),
01779 die eines oder mehrere Merkmale der Ansprüche 1 bis 20
01780 aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß die Latentwärme-
01781 körper zwischen inneren und äußeren Gewebeschichten des
01782 Handschuhes eingenäht sind.
01783
- 01784 29. Einlegesohle (51) für Schuhe mit einem Latent-
01785 wärmekörper (52), der eines oder mehrere Merkmale der
01786 Ansprüche 1 bis 20 aufweist, dadurch gekennzeichnet,
01787 daß die Kontur des Latentwärmekörpers (52) im wesentli-
01788 chen der Kontur der Einlegesohle (51) entspricht.
01789
- 01790 30. Einlegesohle nach Anspruch 29 oder insbesondere
01791 danach, dadurch gekennzeichnet, daß an der Ober-
01792 und/oder Unterseite des Latentwärmekörpers (52) weitere
01793 Materialschichten, insbesondere Schaumstoff-, Gummi-
01794 und/oder textile Gewebelagen, befestigt sind.
01795
- 01796 31. Weste (54) mit Latentwärmekörpern (55, 56, 57), die
01797 eines oder mehrere Merkmale der Ansprüche 1 bis 20
01798 aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß die Latent-
01799 wärmekörper zwischen inneren und äußeren Gewebeschich-
01800 ten der Weste eingenäht sind.
01801
- 01802 32. Als Speicherelement (58) für Bauwerke ausgebildeter
01803 Latentwärmekörper, der eines oder mehrere Merkmale der
01804 Ansprüche 1 bis 20 aufweist, dadurch gekennzeichnet,
01805 daß das Trägermaterial (59) eine äußere Gitterstruktur
01806 aufweist und für diffundierenden Wasserdampf durchlässig
01807 ist.
01808

01809 33. Solarverdunster (62) mit einem oder mehreren
01810 Latentwärmekörpern als Speicherelementen, wobei die
01811 Latentwärmekörper eines oder mehrere Merkmale der An-
01812 sprüche 1 bis 20 aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß
01813 der oder die Latentwärmekörper in einer umgebenden
01814 Flüssigkeit (67) in einem Außengehäuse (63) angeordnet
01815 sind, das einen Zulauf (66) für die Flüssigkeit, eine
01816 Zuleitung (71) für ein Gas, eine Ableitung (72) für
01817 mit Dampf der Flüssigkeit beladenes Gas zu einem Ver-
01818 braucher (73) und eine für energiereiche Strahlung
01819 durchlässige Abdeckung (64) aufweist.

01820

01821 34. Solarverdunster (62) nach Anspruch 33 oder insbeson-
01822 dere danach, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei
01823 dem Gas um Luft handelt.

01824

01825 35. Solarverdunster (62) nach einem oder beiden der
01826 Ansprüche 33 und 34 oder insbesondere, dadurch gekenn-
01827 zeichnet, daß es sich bei der Flüssigkeit (67) um Was-
01828 ser handelt.

01829

01830 36. Solarverdunster (62) nach einem oder mehreren der
01831 Ansprüche 33 bis 35 oder insbesondere danach, dadurch
01832 gekennzeichnet, daß der Verbraucher (73) ein Komposter
01833 ist.

01834

01835 37. Solarverdunster (62) nach einem oder mehreren der
01836 Ansprüche 33 bis 36 oder insbesondere danach, dadurch
01837 gekennzeichnet, daß ein Sicherheitsventil (68) zur
01838 Aufrechterhaltung eines vorgewählten Flüssigkeitspegels
01839 im Außengehäuse (63) vorgesehen ist.

01840

01841 38. Getränkekühler (74) mit einem ein Getränk (76) in
01842 einem Getränkebehälter (75), insbesondere einer Flasche

01843 oder Dose, aufnehmenden Behälterteil (77), dadurch
01844 gekennzeichnet, daß in dem Behälterteil (77) Latent-
01845 wärmespeichermaterial (78) auf Paraffinbasis enthalten
01846 ist.
01847

01848 39. Getränkekühler (74) nach Anspruch 38 oder insbeson-
01849 dere danach, dadurch gekennzeichnet, daß eine Öffnung
01850 des Behälterteils (77) von einer für Latentwärmespei-
01851 chermaterial (78) undurchlässigen Folie (79) verschlos-
01852 sen ist, wobei die Folie (79) einseitig das
01853 Latentwärmespeichermaterial (78) berührt und mit ihrer
01854 dem Latentwärmespeichermaterial (78) abgewandten Seite
01855 am Getränkebehälter (75) anliegt.
01856

01857 40. Getränkekühler nach Anspruch 38 oder insbesondere
01858 danach, dadurch gekennzeichnet, daß das Latentwärmespei-
01859 chermaterial (78) in einem Beutel aus einer für Latent-
01860 wärmespeichermaterial (78) undurchlässigen Folie (79)
01861 eingeschlossen ist, wobei die Folie (79) mit ihrer dem
01862 Latentwärmespeichermaterial (78) abgewandten Seite am
01863 Getränkebehälter (75) anliegt.
01864

01865 41. Getränkekühler nach Anspruch 39 oder Anspruch 40
01866 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß
01867 die Folie aus einem leicht verformbaren Material gebil-
01868 det ist.
01869

01870 42. Getränkekühler nach einem oder beiden der Ansprüche
01871 39 und 41 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-
01872 net, daß die Folie (79) gegenüber der Öffnung des Behäl-
01873 tertails (77) eine größere Fläche aufweist.
01874

01875 43. Latentwärmekörper (1) nach einem oder mehreren der
01876 Ansprüche 1 bis 20 oder insbesondere danach, dadurch
01877 gekennzeichnet, daß der Latentwärmekörper (1) eine

01878 Anzahl Latentwärmeteilkörper (84) enthält, wobei ein
01879 Latentwärmeteilkörper (84) ein Trägermaterialteil (85)
01880 und das in kapillarartigen Aufnahmeräumen des Trägerma-
01881 terialteils (85) aufgenommene Latentwärmespeichermat-
01882 erial (78) enthält.

01883

01884 44. Latentwärmekörper (1) nach Anspruch 43 oder insbe-
01885 sondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß die Latent-
01886 wärmeteilkörper (84) von einer gemeinsamen Umhüllung,
01887 die insbesondere Merkmale von einem oder mehreren der
01888 Ansprüche 4 bis 6 aufweist, umgeben sind.

01889

01890 45. Latentwärmekörper (1) nach einem der beiden Ansprü-
01891 che 43 und 44 oder insbesondere danach, dadurch gekenn-
01892 zeichnet, daß das Volumenverhältnis von Latentwärme-
01893 körper (1) zu Latentwärmeteilkörper (84) zumindest den
01894 Wert Zehn besitzt.

01895

01896 46. Latentwärmekörper (1) nach einem oder mehreren der
01897 Ansprüche 43 bis 45 oder insbesondere danach, dadurch
01898 gekennzeichnet, daß der Latentwärmeteilkörper (84) eine
01899 Umhüllung (3) enthält, die insbesondere Merkmale von
01900 einem oder mehreren der Ansprüche 4 bis 6 aufweist.

01901

01902 47. Latentwärmekörper (1) nach einem oder mehreren der
01903 Ansprüche 43 bis 46 oder insbesondere danach, dadurch
01904 gekennzeichnet, daß der Latentwärmekörper (1) Latent-
01905 wärmeteilkörper (84) verschiedener Größenabmessungen
01906 beinhaltet.

01907

01908 48. Latentwärmekörper (1) nach einem oder mehreren der
01909 Ansprüche 43 bis 47 oder insbesondere danach, dadurch
01910 gekennzeichnet, daß der Latentwärmekörper (1) Latent-
01911 wärmeteilkörper (84) verschiedener Formen beinhaltet.

01912

01913 49. Latentwärmekörper (1) nach einem oder mehreren der
01914 Ansprüche 43 bis 48 oder insbesondere danach, dadurch
01915 gekennzeichnet, daß der Latentwärmeteilkörper (84) eine
01916 langgestreckte Form aufweist.

01917

01918 50. Latentwärmekörper (1) nach einem oder mehreren der
01919 Ansprüche 43 bis 49 oder insbesondere danach, dadurch
01920 gekennzeichnet, daß der Latentwärmeteilkörper (84) eine
01921 flockenartige Form besitzt.

01922

01923 51. Verfahren zur Herstellung eines Latentwärmekörpers
01924 (1) mit in einem Aufnahmeräume aufweisenden Trägerma-
01925 terial aufgenommenen Latentwärmespeichermaterial (78)
01926 auf Paraffinbasis, dadurch gekennzeichnet, daß das
01927 Latentwärmespeichermaterial (78) verflüssigt wird und
01928 daß das vorher verflüssigte Latentwärmespeichermaterial
01929 (78) an selbstansaugende kapillarartige Aufnahmeräume
01930 des Trägermaterials (86) herangeführt wird.

01931

01932 52. Verfahren nach Anspruch 51 oder insbesondere da-
01933 nach, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägermaterial
01934 (86) aus einzelnen Trägermaterialelementen, beispiels-
01935 weise durch verkleben, zusammengesetzt wird, wobei
01936 jedenfalls zwischen den Trägermaterialelementen kapil-
01937 larartige Aufnahmeräume gebildet werden.

01938

01939 53. Verfahren nach einem oder beiden der Ansprüche 51
01940 und 52 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-
01941 net, daß das mit Latentwärmespeichermaterial (78) ge-
01942 tränkte Trägermaterial (86) in eine Anzahl von Latent-
01943 wärmeteilkörper (84) zertrennt wird.

01944

01945 54. Verfahren nach Anspruch 53 oder insbesondere da-
01946 nach, dadurch gekennzeichnet, daß das Zertrennen von

- 01947 getränktem Trägermaterial (86) durch Sägen und/oder
01948 Schneiden und/oder Reißen erfolgt.
01949
- 01950 55. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 50
01951 bis 54 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet-
01952 net, daß der Latentwärmekörper und/oder der Latent-
01953 wärmeteilkörper (84) gepreßt wird.
01954
- 01955 56. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 50
01956 bis 55 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet-
01957 net, daß der Latentwärmeteilkörper (84) mit einer Umhül-
01958 lung (3) versehen wird.
01959
- 01960 57. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 50
01961 bis 56 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet-
01962 net, daß die Latentwärmeteilkörper (84) des Latent-
01963 wärmekörpers (1) mit einer sie gemeinsam umgebenden
01964 Umhüllung (3) versehen werden.
01965
- 01966 58. Verfahren nach Anspruch 57 oder insbesondere da-
01967 nach, dadurch gekennzeichnet, daß der Preßvorgang für
01968 eine Anzahl von Latentwärmeteilkörper (84) in der ge-
01969 meinsamen Umhüllung (3) gemeinsam erfolgt.
01970
- 01971 59. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
01972 Ansprüche 1 bis 20 und/oder 43 bis 50 oder insbesondere
01973 danach, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Latentwärme-
01974 körper ein mikrowellenaktiver Stoff enthalten ist.
01975
- 01976 60. Latentwärmekörper nach Anspruch 59, dadurch gekenn-
01977 zeichnet, daß der mikrowellenaktive Stoff gleichmäßig
01978 im Latentwärmekörper verteilt ist.
01979
- 01980 61. Latentwärmekörper nach einem oder beiden Ansprüchen
01981 59 und 60 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet-

- 01982 net, daß Trägermatrialelemente den mikrowellenaktiven
01983 Stoff enthalten.
01984
- 01985 62. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der An-
01986 sprüche 59 bis 61 oder insbesondere danach, dadurch
01987 gekennzeichnet, daß der mikrowellenaktive Stoff in
01988 kapillartigen Aufnahmeräumen enthalten ist.
01989
- 01990 63. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der An-
01991 sprüche 59 und 62 oder insbesondere danach, dadurch
01992 gekennzeichnet, daß der mikrowellenaktive Stoff in Hohl-
01993 räumen zwischen Latentwärmeteilkörpern enthalten ist.
01994
- 01995 64. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
01996 Ansprüche 59 bis 63 oder insbesondere danach, dadurch
01997 gekennzeichnet, daß der mikrowellenaktive Stoff eine
01998 pulverartige Form aufweist.
01999
- 02000 65. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
02001 Ansprüche 59 bis 64 oder insbesondere danach, dadurch
02002 gekennzeichnet, daß der mikrowellenaktive Stoff eine
02003 granulatartige Form aufweist.
02004
- 02005 66. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
02006 Ansprüche 59 bis 65 oder insbesondere danach, dadurch
02007 gekennzeichnet, daß der mikrowellenaktive Stoff eine
02008 faserartige Form aufweist.
02009
- 02010 67. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
02011 Ansprüche 59 bis 66 oder insbesondere danach, dadurch
02012 gekennzeichnet, daß der mikrowellenaktive Stoff eine
02013 gitterartige Form aufweist.
02014
- 02015 68. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
02016 Ansprüche 59 bis 67 oder insbesondere danach, dadurch

02017 gekennzeichnet, daß der mikrowellenaktive Stoff bei
02018 Gebrauchstemperatur des Latentwärmekörpers eine Flüssig-
02019 keit ist.

02020

02021 69. Latentwärmekörper nach einem oder mehreren der
02022 Ansprüche 59 bis 68 oder insbesondere danach, dadurch
02023 gekennzeichnet, daß der mikrowellenaktive Stoff aus
02024 einer oder mehreren der Werkstoffgruppen Gläser, Kunst-
02025 stoffe, Mineralstoffe, Metalle, Kohle, Keramik ausge-
02026 wählt ist.

02027

02028 70. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 51
02029 bis 58 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-
02030 net, daß dem Latentwärmekörper ein mikrowellenaktiver
02031 Stoff zugesetzt wird.

02032

02033 71. Verfahren nach Anspruch 70 oder insbesondere da-
02034 nach, dadurch gekennzeichnet, daß der mikrowellenaktive
02035 Stoff im Latentwärmekörper gleichmäßig verteilt wird.

02036

02037 72. Verfahren nach einem oder beiden der Ansprüche 70
02038 und 71 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeich-
02039 net, daß der mikrowellenaktive Stoff Trägermaterialele-
02040 menten bei deren Herstellung zugesetzt wird.




02041

02042 73. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 70
02043 und 72, dadurch gekennzeichnet, daß der mikrowellenakti-
02044 ve Stoff beim Zusammensetzen des Trägermaterials aus
02045 Trägermaterialelementen in dabei gebildeten kapillar-
02046 tigen Aufnahmeräumen eingelagert wird.

02047

02048 74. Verfahren nach einem oder beiden der Ansprüche 70
02049 und 73, dadurch gekennzeichnet, daß der mikrowellenakti-
02050 ve Stoff in Hohlräumen zwischen Latentwärmeteilkörpern
02051 eingelagert wird.

02052 75. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 70
02053 bis 74, dadurch gekennzeichnet, daß der mikrowellenakti-
02054 ve Stoff dem Latentwärmespeichermaterial zugesetzt
02055 wird, bevor das Latentwärmespeichermaterial an die
02056 kapillarartigen Aufnahmeräume des Trägermaterials heran-
02057 geführt wird.

Fig. 1***Fig. 3******Fig. 2***




Fig. 5




Fig. 6






Fig. 7**Fig. 8**




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11a







Fig. 11b






Fig. 15




Fig. 16a




Fig. 16b





**Fig. 17**

Fig. 18**Fig. 19****Fig. 20**

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern al Application No

PCT/EP 98/01956

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 F28D20/02 A47G23/04 A41D13/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 F28D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 5 390 791 A (YEAGER STEVE) 21 February 1995 see column 3, line 61 - column 5, line 24; figures 1-6	38-40
Y	US 4 931 333 A (HENRY D LINDLEY) 5 June 1990 see abstract; figures	38-40
Y	DE 84 08 966 U (MEINASS, ULRICH W.) 20 June 1984 cited in the application	51
A	see the whole document	1

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

& document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

12 August 1998

Date of mailing of the international search report

17.08.98

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Van Dooren, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern al Application No

PCT/EP 98/01956

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 0 165 596 A (SUMITOMO CHEMICAL CO) 27 December 1985 see page 5, line 22 - page 7, line 9; figure 1 see page 11, line 16 - line 23 ---	51
A	FR 2 536 155 A (SAINT GOBAIN ISOVER) 18 May 1984 ---	1
A	US 5 305 821 A (WEINGARTNER STEFAN) 26 April 1994 ---	1
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097, no. 005, 30 May 1997 & JP 09 021592 A (FUJI ELECTRIC CO LTD), 21 January 1997 see abstract ---	1
A	US 5 314 005 A (DOBRY REUVEN) 24 May 1994 see abstract -----	59,70

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP 98/01956

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

See Supplemental Sheet

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☒ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

The International Searching Authority has found that this international application contains several (groups of) inventions, namely:

1. Claims: 1-37, 43-75

Latent heat body with paraffin-based latent heat storage material. Capillary-type recesses for the latent heat storage material are formed between the individual elements of the carrier material. Method for the production of the latent heat body.

2. Claims: 38-42

Beverage cooler with paraffin-based latent heat storage material in the container section.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 98/01956

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5390791	A	21-02-1995	NONE
US 4931333	A	05-06-1990	JP 62078074 A 10-04-1987
DE 8408966	U	NONE	
EP 0165596	A	27-12-1985	JP 61008597 A 16-01-1986 CA 1248861 A 17-01-1989 US 4625710 A 02-12-1986
FR 2536155	A	18-05-1984	NONE
US 5305821	A	26-04-1994	DE 4021492 A 16-01-1992 FR 2664369 A 10-01-1992
US 5314005	A	24-05-1994	AU 2011097 A 28-08-1997 AU 2177092 A 28-06-1993 CA 2124216 A 10-06-1993 EP 0613547 A 07-09-1994 JP 7501395 T 09-02-1995 NO 941922 A 25-05-1994 WO 9311400 A 10-06-1993 US 5417276 A 23-05-1995

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 F28D20/02 A47G23/04 A41D13/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 6 F28D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 5 390 791 A (YEAGER STEVE) 21. Februar 1995 siehe Spalte 3, Zeile 61 - Spalte 5, Zeile 24; Abbildungen 1-6 ---	38-40
Y	US 4 931 333 A (HENRY D LINDLEY) 5. Juni 1990 siehe Zusammenfassung; Abbildungen ---	38-40
Y	DE 84 08 966 U (MEINASS, ULRICH W.) 20. Juni 1984 in der Anmeldung erwähnt A siehe das ganze Dokument ---	51 1

-/--



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

12. August 1998

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

17. 08. 98

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Van Dooren, M

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie ^a	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 0 165 596 A (SUMITOMO CHEMICAL CO) 27. Dezember 1985 siehe Seite 5, Zeile 22 - Seite 7, Zeile 9; Abbildung 1 siehe Seite 11, Zeile 16 - Zeile 23 ---	51
A	FR 2 536 155 A (SAINT GOBAIN ISOVER) 18. Mai 1984 ---	1
A	US 5 305 821 A (WEINGARTNER STEFAN) 26. April 1994 ---	1
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097, no. 005, 30. Mai 1997 & JP 09 021592 A (FUJI ELECTRIC CO LTD), 21. Januar 1997 siehe Zusammenfassung ---	1
A	US 5 314 005 A (DOBRY REUVEN) 24. Mai 1994 siehe Zusammenfassung -----	59,70

Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 1 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. ☐ Ansprüche Nr.
weil Sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
2. ☐ Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3. ☐ Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

1. ☐ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche der internationalen Anmeldung.
2. ☒ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die Internationale Recherchenbehörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. ☐ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche der internationalen Anmeldung, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
4. ☐ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

- ☐ Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
- ☐ Die Zahlung zusätzlicher Gebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1-37, 43-75

Latentwärmekörper mit Latentwärmespeichermaterial auf Paraffinbasis. Zwischen den einzelnen Trägermaterialelementen sind kapillarartige Aufnahmeräume für das Speichermaterial ausgebildet. Verfahren zur Herstellung des Latentwärmekörpers.

2. Ansprüche: 38-42

Getränkekühler mit Latentwärmespeichermaterial auf Paraffinbasis in dem Behälterteil.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/01956

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5390791 A	21-02-1995	KEINE	
US 4931333 A	05-06-1990	JP 62078074 A	10-04-1987
DE 8408966 U		KEINE	
EP 0165596 A	27-12-1985	JP 61008597 A	16-01-1986
		CA 1248861 A	17-01-1989
		US 4625710 A	02-12-1986
FR 2536155 A	18-05-1984	KEINE	
US 5305821 A	26-04-1994	DE 4021492 A	16-01-1992
		FR 2664369 A	10-01-1992
US 5314005 A	24-05-1994	AU 2011097 A	28-08-1997
		AU 2177092 A	28-06-1993
		CA 2124216 A	10-06-1993
		EP 0613547 A	07-09-1994
		JP 7501395 T	09-02-1995
		NO 941922 A	25-05-1994
		WO 9311400 A	10-06-1993
		US 5417276 A	23-05-1995